

Honigum Pro Putty




DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
092224/2025-08

CE 0482

Handling

Using the MixStar Cartridge in the MixStar eMotion



Gebrauchsanweisung

Deutsch

Produktbeschreibung

Honigum Pro Putty ist ein Vorabformmaterial auf der Basis von additionsvernetzenden Silikon. Das Material ist als Handmischvariante und in der gebrauchsfertig befüllten MixStar Cartridge erhältlich, die für die Verwendung im MixStar eMotion und weiteren handelsüblichen Mischgeräten geeignet ist.

Zweckbestimmung

Abformung zur Herstellung indirekter Restaurationen, z. B. Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.

Verwendungsbeschränkung

Das Material nicht zur Einphasenabformung verwenden.

Indikation

Alle dentalen Fälle, die definitive Abformungen erfordern, z. B. Zahnverlust, Karies und Trauma.

Kontraindikation

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt, zahnärztliches Assistenzpersonal

Hinweise zur Anwendung

- Die zu beachtenden Zeiten sind der Rubrik »Zeitablauf« zu entnehmen.
- Um ein optimales Mischergebnis zu erzielen, empfiehlt DMG die Verwendung der bei DMG erhältlichen Mischkanülen. Alle Mischkanülen sind als Nachfüllpackung erhältlich.
- Honigum Pro Putty kann in allen gebräuchlichen Abformlöffeln verwendet werden.
- Um die Adhäsion des Vorabformmaterials zu Metall- oder Kunststofflöffeln zu verbessern, sollte ein Löffeladhäsiv für A-Silikone (z. B. DMG Tray Adhesive) angewendet werden.

Handhabung der MixStar Cartridge im MixStar eMotion (Abb. siehe »Handling«)

Gebrauchsinformation des »MixStar eMotion« beachten!

- Zum Öffnen der MixStar Cartridge den Verriegelungsschieber nach oben schieben. Verriegelungsschieber nicht von der MixStar Cartridge abziehen [Fig. 1].
- Den Verschluss von der MixStar Cartridge abziehen und verwerfen. Neue Mischkanüle aufsetzen [Fig. 2].
- Mischkanüle durch Schließen des Verriegelungsschiebers arretieren [Fig. 3].
- MixStar Cartridge in den MixStar eMotion einsetzen [Fig. 4]. Ein kurzes akustisches Signal bestätigt das korrekte Einsetzen der Kartusche.

Hinweis: Neue Kartuschen vor der ersten Anwendung durch Verwerfen der ersten ca. 3 cm Stranglänge einsatzbereit machen.

Hinweis: Die benutzte Mischkanüle nach der Applikation als Verschluss auf der MixStar Cartridge belassen.

Handhabung der MixStar Cartridge in Mischgeräten anderer Hersteller

Gebrauchsinformation des verwendeten Mischgeräts beachten!

- Zunächst die MixStar Cartridge ohne Mischkanüle in das Mischgerät einsetzen, andernfalls ist ein einwandfreies Anmischen des Materials nicht gewährleistet!
- In diesem Fall wie unter »Wechseln der Mischkanüle« beschrieben verfahren.

Wechseln der Mischkanüle

Gebrauchsinformation des verwendeten Mischgeräts beachten!

Hinweis: Vor jedem Mischvorgang eine neue Mischkanüle aufsetzen.

- Den Verriegelungsschieber nach oben schieben.
- Die alte Mischkanüle abziehen und die Kartuschenöffnungen von eventuellen Pfropfen befreien.
- Die Mischkanüle fest auf die entsprechenden Öffnungen der MixStar Cartridge setzen.
- Die Mischkanüle mit dem Verriegelungsschieber arretieren.

Handhabung des Handmischsystems

Hinweis: Bitte Latexhandschuhe vermeiden. DMG empfiehlt die Verwendung von Handschuhen auf PVC- oder PE-Basis.

- Basispaste immer mit dem farbigen Löffel und die Katalysatorpaste mit dem weißen Löffel zu gleichen Anteilen aus der Dose entnehmen.
- Anmischen: Bei Raumtemperatur Basis- und Katalysatorpaste im Verhältnis 1:1 mit den Fingerspitzen 30 s kneten bis die Farbe homogen ist.

Hinweis: Handschuhe oder Folie verwenden, um Verunreinigungen zu vermeiden.

- Dose nach dem Gebrauch sofort wieder verschließen! Dosendeckel nicht vertauschen!

Empfohlene Anwendung

Doppelmischabformung

- Den Abformlöffel mit Honigum Pro Putty beschicken. Dabei den Löffel leicht schräg unter die Mischkanüle halten.

Hinweis: Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte die Spitze der Mischkanüle bei der Applikation immer in die Masse eingetaucht bleiben.

- Die Präparation mit Honigum Pro Light umspritzen. Dazugehörige Gebrauchsinformation beachten!

Hinweis: Das Füllen des Löffels und das Umspritzen sollten gleichzeitig beendet sein, weil durch die erhöhte Mundtemperatur das Umspritzmaterial schneller erhärtet als das im Löffel befindliche Material.

- Innerhalb der Verarbeitungszeit den befüllten Löffel mit geringem Kraftaufwand langsam im Mund positionieren und die Präparation abformen.

4. Nach Beendigung der Abbindezeit die Abformung aus dem Mund entnehmen, siehe »Entnahme«.

Korrekturabformung

Hinweis: Zwischen Vorabformung und Korrekturabformung darf nicht mit Alkohol gereinigt werden und es dürfen nicht mehr als 30 min vergehen, andernfalls kann ein sicherer Verbund zwischen den beiden Abformmaterialien nicht gewährleistet werden.

1. In die Vorabformung großzügig Abflusskanäle anbringen und Störstellen beseitigen.
2. Nach dem probeweisen Reponieren die Abformung gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.
3. Honigum Pro Light um die Präparation und auf die Vorabformung applizieren. Dazugehörige Gebrauchsinformation beachten!
4. Innerhalb der Verarbeitungszeit den befüllten Löffel mit geringem Kraftaufwand langsam im Mund positionieren und initial einen Stempeldruck ausüben.
5. Nach Beendigung der Abbindezeit die Abformung aus dem Mund entnehmen, siehe »Entnahme«.

Entnahme

- Die Abformung im Bereich der präparierten Zähne parallel zur Zahnängsachse entnehmen.
- Anschließend wie unter »Reinigung und Desinfektion der Endabformung« beschrieben verfahren.

Reinigung und Desinfektion der Endabformung

- Die Endabformung nur mit Tauchlösungen desinfizieren.
- DMG empfiehlt die Verwendung einer 2 %igen Glutaraldehydlösung.
- Darauf achten, dass das verwendete Desinfektionsmittel zur Verwendung mit additionsvernetzenden Abformsilikonon indiziert ist.
- Herstellerhinweise für das Desinfektionsmittel genauestens beachten!
- Die Endabformung trocknen und bis zum Ausgießen lagern, siehe »Lagerung der Abformung«.
- Weitere Informationen sind auch der Stellungnahme der DGZMK zu entnehmen. Stellungnahme der DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA empfiehlt in Bezug auf die Desinfektion von Abformungen die Empfehlungen des Council on Dental Materials, Instruments and Equipment zu befolgen. JADA 1991; 122(3):110; wym.ada.org

Ausgießen und Galvanisieren

- Die Abformung frühestens 30 min nach der Entnahme aus dem Mund ausgießen.
- Für den Ausguss empfiehlt DMG die Verwendung von Modellhartgips (ISO 6873:2013; Type 3, z. B. Moldano, Bayer) bzw. Superhartgips für Formen (ISO 6873:2013; Type 4, z. B. Fujirock II, GC).
- Die Abformung lässt sich kupfer- und silbergalvanisieren.

Lagerung der Abformung

- Abformung bei 15 – 25 °C (59 – 77 °F) trocken lagern!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Die Abformung ist formstabil und kann auch nach Monaten ohne Präzisionsverlust ausgegossen werden.

Zeitablauf

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Anmischzeit [s]		30	30	30
Verarbeitungszeit inklusive Mischzeit* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Mundverweildauer [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Die angegebenen Zeiten gelten für eine Raumtemperatur von 23 °C und eine normale relative Luftfeuchte von 50 %. Höherere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. Die Verarbeitungszeit beschreibt den Zeitraum vom Mischbeginn an bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Positionierung des Löffels im Mund des Patienten spätestens erfolgen muss.

Wechselwirkungen

- Rückstände von Retraktionslösungen gründlich mit Wasser abspülen, andernfalls können diese unter Umständen zu einer Verlängerung der Abbindezeit führen.
- Den Kontakt der Abformung mit organischen Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten vermeiden, andernfalls kann es zu einer Quellung des Materials und damit zu Ungenauigkeiten im Ausguss kommen.
- Kontakt des Abformmaterials mit Latexhandschuhen vermeiden. DMG empfiehlt die Verwendung von Handschuhen auf PVC- oder PE-Basis.
- Honigum Pro Putty nicht mit kondensationsvernetzenden Silikon- oder Polyether-Abformmaterialien kombinieren.
- Überreste von Materialien auf Methacrylat-Basis können das Abbindeverhalten von Silikonabformmaterialien verändern. Falls vorher eine Restauration hergestellt wurde, die Präparation und umliegendes Gewebe vor der Abformung sorgfältig mit alkoholgetränkter Gaze und Wasserspray reinigen.

Restrisiken/Nebenwirkungen

- Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Dennoch: Vor der Verwendung bitte auf Produktschäden oder sichtbare Verunreinigungen achten.
- Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.
- Es sind zurzeit keine Fälle von Hypersensibilitäten oder allergischen Reaktionen bekannt. Auszuschließen sind Reaktionen auf Komponenten des Materials jedoch nicht.

Warnungen/Vorsichtshinweise

- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
- Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.
- Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien verwendet werden, beachten.
- Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller (productsafety@mtcompanies.com) sowie den zuständigen Meldebehörden zu melden.

Leistungsmerkmale des Produkts

Erfüllt die Anforderungen der ISO 4823:2021; Type 0: Putty consistency

Lagerung/Entsorgung

- Bei 15 - 25 °C (59 - 77 °F) trocken lagern!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Die benutzte Mischkanüle nach der Applikation als Verschluss auf der Kartusche belassen!
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!
- Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

Zusammensetzung

Honigum Pro Putty: SiO₂, Polyvinylsiloxan, Vinyl-Polydimethylsiloxan, Vaseline, Aluminiumsilikat, Additive, Pigmente, Katalysatoren.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, Polyvinylsiloxan, Paraffinöl, Vaseline, Polydimethylsiloxan, Additive, Pigmente, Katalysatoren.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, Polyvinylsiloxan, Paraffinöl, Vaseline, Polydimethylsiloxan, Additive, Pigmente, Katalysatoren.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, Polyvinylsiloxan, Paraffinöl, Vinyl-polydimethylsiloxan, Vaseline, Additive, Pigmente, Katalysatoren.

Instructions for use

English

Product description

Honigum Pro Putty is an initial impression material based on A-silicones. The material is available as a hand-mixed variant and in the ready-to-use pre-filled MixStar Cartridge, which is suitable for use in the MixStar eMotion and other commercially available mixing machines.

Intended purpose

Impressions for the fabrication of indirect restorations, such as crowns, bridges, inlays and onlays.

Limitations of use

Do not use the material for monophasic impressions.

Indication

All dental situations requiring final impressions, e.g. tooth loss, caries and trauma.

Contraindication

Do not use the material where there are known allergies to any of the components or contact allergies.

Patient target group

Persons receiving treatment as part of a dental procedure.

Intended user

Dentist, dental assistant staff

Notes for use

- The recommended times can be found in the section headed "Timing".
- In order to achieve an optimum mixing result, DMG recommends the use of the mixing tips available from DMG. All mixing tips are available as refills.

- Honigum Pro Putty can be used in all conventional impression trays.
- In order to improve the adhesion of the impression material to metal or plastic trays, a tray adhesive for A-silicones should be applied (e.g. DMG Tray Adhesive).

Using the MixStar Cartridge in the MixStar eMotion (Fig. see “Handling”)

Follow the instructions for use for the “MixStar eMotion” unit!

1. Slide the locking mechanism upwards in order to open the MixStar Cartridge. Do not remove the locking mechanism from the MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Remove the seal from the MixStar Cartridge and discard. Attach a new mixing tip [Fig. 2].
3. Secure the mixing tip by sliding the locking mechanism into the locked position [Fig. 3].
4. Insert the MixStar Cartridge into the MixStar eMotion [Fig. 4]. A brief acoustic signal confirms correct insertion of the cartridge.

Note: Prior to using a new cartridge for the first time, discard approx. the first 3 cm of the ejected material.

Note: After the application, leave the used mixing tip on the MixStar Cartridge as a seal.

Using the MixStar Cartridge in mixing units from other manufacturers

Follow the instructions for use for the mixing unit used!

- First insert the MixStar Cartridge into the mixing unit without the mixing tip. Otherwise appropriate mixing of the material cannot be guaranteed!
- In this case proceed as described in the section “Changing the mixing tip.”

Changing the mixing tip

Follow the instructions for use for the mixing unit used!

Note: Attach a new mixing tip each time before mixing.

1. Slide the locking mechanism upwards.
2. Remove the old mixing tip as well as any hardened material blocking the cartridge openings.
3. Place the mixing tip securely on the corresponding MixStar Cartridge opening.
4. Lock the mixing tip in place with the locking mechanism.

Handling the hand-mixing system

Note: Please avoid the use of latex gloves. DMG recommends the use of PVC or PE-based gloves.

1. Always take equal amounts of the base paste and the catalyst paste from the jars using the colored spoon and the white spoon respectively.
2. Mixing: Using your fingertips, knead the base paste and the catalyst paste at a ratio of 1:1 for 30 seconds at room temperature until the color is homogeneous.

Note: Use gloves or foil to avoid contamination.

3. Close the jars again immediately after use! Do not mix up the container lids!

Recommended use

Double mixing impression

1. Fill the impression tray with Honigum Pro Putty. When doing so, hold the impression tray at a slight angle beneath the mixing tip.

Note: To avoid air bubbles, the end of the mixing tip should remain immersed in the material throughout application.

2. Inject Honigum Pro Light around the preparation. Follow the corresponding instructions for use!

Note: Filling of the impression tray and injection should be concluded at the same time, as the higher temperature in the mouth causes the injected material to set more quickly than the material in the impression tray.

3. Position the filled impression tray slowly and gently in the mouth within the working time and take the impression of the preparation.
4. Remove the impression from the mouth once the setting time has ended (see “Removal”).

Corrective impression

Note: Do not allow more than 30 min to pass between completion of the initial impression and the final impression and do not clean the impression with alcohol, as there is then no guarantee of a secure bond between the two impression materials.

1. Cut generous drainage channels into the initial impression for the wash and remove imperfections.
2. After testing by repositioning, rinse the impression thoroughly with water and dry.
3. Apply Honigum Pro Light around the preparation and onto the initial impression. Follow the corresponding instructions for use!
4. Position the filled impression tray slowly and gently in the mouth within the working time, initially exerting brief pressure.
5. Remove the impression from the mouth once the setting time has ended (see “Removal”).

Removal

- In the area where the teeth have been prepared, remove the impression parallel to the longitudinal axis of the teeth.
- After removal, proceed as described in the section “Cleaning and disinfection of the final impression.”

Cleaning and disinfection of the final impression

- Only disinfect the final impression using dipping solutions.
- DMG recommends the use of a 2 % glutaraldehyde solution.
- Ensure that the disinfectant used is indicated for use with addition-cured silicone impression material.
- Follow the manufacturer’s instructions for the disinfectant solution precisely!
- Leave the final impression to dry and store until casting (see “Storage of the impression”).
- For more information, see the statement issued by the German Society for Dental and Oral Medicine (DGZMK). Comments of the DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA recommends following the advice of the Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Casting and galvanization

- After removing the impression from the mouth, wait at least 30 min before casting.
- DMG recommends using a special purpose hard plaster (ISO 6873:2013; Type 3, e.g. Moldano, Bayer) for the cast and an ultra hard dental plaster for the models (ISO 6873:2013; Type 4, e.g. Fujirock II, GC).
- The impression can be copper or silver-plated.

Storing the impression

- Store the impression at 15 – 25 °C (59 – 77 °F) in a dry place!
- Protect from exposure to direct sunlight!
- The impression is stable and can be cast even after months without loss of accuracy.

Timing

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Mixing time [s]		30	30	30
Working time including mixing time* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Setting time in the mouth [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* The specified times are valid at a room temperature of 23 °C and a normal relative humidity of 50 %. Higher temperatures shorten, lower temperatures lengthen these times. The working time describes the period from when mixing begins to the time by which the impression tray must be positioned in the patient’s mouth.

Interactions

- Rinse off any residual retraction solution thoroughly with water, otherwise this may lengthen the setting time in some instances.
- Never allow the impression to come into contact with organic solvents or liquids containing solvents as this may result in a swelling of the material and may therefore lead to inaccuracies in the cast.
- Do not allow the impression material to come into contact with latex gloves. DMG recommends the use of PVC or PE-based gloves.
- Do not mix Honigum Pro Putty with condensation curing silicone or polyether impression materials.
- Leftover methacrylate-based materials may alter the setting behavior of the silicone impression materials. If a restoration was prepared beforehand, carefully clean the preparation and the surrounding tissue with alcohol-soaked gauze and water spray before taking the impression.

Residual risks/side effects

- We place great importance on the quality of our products. However, please check the product for damage and visible contamination before use.
- There are no known side effects to date.
- No cases of hypersensitivity or allergic reactions are known to date. However, reactions to components of the material cannot be ruled out.

Warnings/precautions

- For dental use only!
- Avoid contact with the eyes! In the event of accidental contact with the eyes, immediately rinse thoroughly with plenty of water and consult a physician if necessary.

- Follow the manufacturer’s instructions for other products that are used with the material/ materials.
- Serious incidents involving this product must be reported to the manufacturer (productsafety@mtcompanies.com) and to the responsible registration authorities.

Product performance characteristics

Meets the requirements of ISO 4823:2021, Type 0: putty consistency

Storage/disposal

- Store in a dry place at 15 to 25 °C (59 to 77 °F).
- Protect from exposure to direct sunlight!
- After the application, leave the used mixing tip on the cartridge as a seal!
- Do not use after the expiration date!
- Disposal must comply with national regulations.

Composition

Honigum Pro Putty: SiO₂, polyvinylsiloxane, vinyl polydimethylsiloxane, Vaseline, aluminum silicate, additives, pigments, catalysts.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polyvinylsiloxane, paraffin oil, Vaseline, polydimethylsiloxane, additives, pigments, catalysts.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polyvinylsiloxane, paraffin oil, Vaseline, polydimethylsiloxane, additives, pigments, catalysts.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polyvinylsiloxane, paraffin oil, vinyl polydimethylsiloxane, Vaseline, additives, pigments, catalysts.

Mode d’emploi **Français**

Description du produit

Honigum Pro Putty est un matériau d’empreinte initiale à base de silicones A. Le matériau est disponible dans une variante à mélanger à la main et en MixStar Cartridge préremplie et prête à l’emploi, utilisable avec l’unité MixStar eMotion ainsi que d’autres machines de mélange disponibles dans le commerce.

Destination

Empreintes pour la fabrication de restaurations indirectes, comme des couronnes, des bridges, des inlays et onlays.

Restrictions d’utilisation

Ne pas utiliser le matériau pour des empreintes monophasées.

Indications

Toutes les situations dentaires nécessitant des empreintes finales, par ex. perte de dents, caries et traumatismes.

Contre-indications

N’utilisez pas le matériau en cas d’allergies connues à l’un des composants ou en cas d’allergies de contact.

Groupe cible de patients

Personnes traitées dans le cadre d’une procédure dentaire.

Utilisateurs auxquels le dispositif est destiné

Dentiste, personnel d’assistance dentaire

Remarques concernant l’utilisation

- Les durées recommandées sont indiquées dans la section intitulée « Séquence temporelle ».
- Pour obtenir un résultat de mélange optimal, DMG recommande d’utiliser les canules de mélange disponibles auprès de DMG. Toutes les canules de mélange sont également disponibles en recharges.
- Honigum Pro Putty peut être utilisé dans tous les porte-empreintes conventionnels.
- Afin d’améliorer l’adhérence du matériau d’empreinte à des porte-empreintes en métal ou en plastique, appliquer un adhésif de porte-empreinte pour les silicones A (par ex., DMG Tray Adhesive).

Utilisation de la MixStar Cartridge dans le MixStar eMotion (Fig. voir « Handling »)

Suivre le mode d’emploi pour l’unité « MixStar eMotion » !

1. Pousser le dispositif de verrouillage vers le haut pour ouvrir la MixStar Cartridge. Ne pas retirer le dispositif de verrouillage de la MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Retirer le joint de la MixStar Cartridge et le jeter. Mettre en place une nouvelle canule de mélange [Fig. 2].
3. Sécuriser la canule de mélange en poussant le dispositif de verrouillage en position verrouillée [Fig. 3].
4. Insérer la MixStar Cartridge dans le MixStar eMotion [Fig. 4]. Un bref signal sonore confirme que la cartouche est correctement insérée.

Remarque : avant d’utiliser une nouvelle cartouche pour la première fois, jeter environ les 3 premiers cm du matériau éjecté.

Remarque : après application, laisser la canule de mélange utilisée sur la MixStar Cartridge en guise de fermeture.

Utilisation de la MixStar Cartridge dans des unités de mélange d'autres fabricants

Suivre le mode d’emploi pour l’unité de mélange utilisée !

- Insérer d’abord la MixStar Cartridge dans l’unité de mélange sans la canule de mélange. Sinon, le mélange approprié du matériau ne peut être garanti !
- Dans ce cas, procéder comme décrit à la section « Remplacement de la canule de mélange ».

Remplacement de la canule de mélange

Suivre le mode d’emploi pour l’unité de mélange utilisée !

Remarque : fixer une nouvelle canule de mélange avant chaque mélange.

1. Pousser le dispositif de verrouillage vers le haut.
2. Retirer l’ancienne canule de mélange ainsi que tout matériau durci bloquant les ouvertures de cartouche.
3. Positionner correctement la canule de mélange sur l’ouverture correspondante de la MixStar Cartridge.
4. Verrouiller en place la canule de mélange à l’aide du mécanisme de verrouillage.

Manipulation du système de mélange à la main

Remarque : Ne pas utiliser de gants en latex. DMG recommande l’usage de gants en PVC ou à base de PE.

1. Prendre toujours dans les pots des quantités égales de la pâte de base et de la pâte catalyseur en utilisant respectivement la cuillère de couleur et la cuillère blanche.
2. Mélange : du bout des doigts, pétrir la pâte de base et la pâte catalyseur dans un rapport de 1:1 pendant 30 secondes, à température ambiante, jusqu’à ce que la couleur soit homogène.

Remarque : utiliser des gants ou une feuille métallique pour éviter toute contamination.

3. Refermer les pots immédiatement après utilisation ! Ne pas mélanger les couvercles des contenants !

Utilisation recommandée

Empreinte double mélange

1. Remplir le porte-empreinte d’Honigum Pro Putty. En procédant ainsi, maintenir le porte-empreinte légèrement incliné sous la canule de mélange.

Remarque : pour éviter la formation de bulles, le bout de la canule de mélange doit rester immergé dans le matériau pendant toute l’application.

2. Injecter Honigum Pro Light autour de la préparation. Respecter les instructions correspondantes !

Remarque : le remplissage du porte-empreinte et de l’injection doit être terminé au même moment, car en raison de la température plus élevée dans la bouche, le matériau injecté prend plus rapidement que le matériau dans le porte-empreinte.

3. Positionner lentement et doucement dans la bouche le porte-empreinte rempli pendant le temps de travail et prendre l’empreinte de la préparation.
4. Retirer l’empreinte de la bouche une fois que le temps de prise est écoulé, voir « Retrait ».

Empreinte corrective

Remarque : ne pas laisser s’écouler plus de 30 minutes entre la fin de l’empreinte initiale et l’empreinte finale et ne pas nettoyer l’empreinte avec de l’alcool, car il n’y aura alors aucune garantie de liaison sûre entre les deux matériaux d’empreinte.

1. Creuser des canaux de drainage généreux dans l’empreinte initiale pour le nettoyage et pour éliminer les imperfections.
2. Après avoir fait des essais par repositionnement, rincer soigneusement l’empreinte avec de l’eau et sécher.
3. Appliquer Honigum Pro Light autour de la préparation et sur l’empreinte initiale. Respecter les instructions correspondantes !

- 4. Positionner lentement et doucement dans la bouche le porte-empreinte rempli pendant le temps de travail en exerçant une brève pression au début.
- 5. Retirer l'empreinte de la bouche une fois que le temps de prise est écoulé, voir « Retrait ».

Retrait

- Dans la zone où les dents ont été préparées, retirer l'empreinte parallèlement à l'axe longitudinal des dents.
- Après le retrait, procédez en suivant la description indiquée dans la section « Nettoyage et désinfection de l'empreinte finale ».

Nettoyage et désinfection de l'empreinte finale

- Désinfecter l'empreinte finale uniquement à l'aide de solutions de trempage.
- DMG recommande d'utiliser une solution de glutaraldéhyde à 2 %.
- S'assurer que le désinfectant employé est indiqué pour une utilisation avec un matériau d'empreinte en silicone durci par addition.
- Suivre précisément les instructions du fabricant pour la solution de désinfectant !
- Laisser l'empreinte finale sécher et la stocker jusqu'au moulage, voir la section « Stockage de l'empreinte ».
- Pour obtenir plus d'informations, consulter la déclaration publiée par la Société allemande de médecine bucco-dentaire (DGZMK). Commentaires de la DGZMK 3/93 V 1.0 ; www.dgzmk.de
- L'ADA recommande de suivre les recommandations du Conseil des matériaux, instruments et équipements dentaires (Council on Dental Materials, Instruments and Equipment). JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Moulage et galvanisation

- Après avoir retiré l'empreinte de la bouche, attendre au moins 30 minutes avant d'effectuer le moulage.
- DMG recommande d'utiliser un plâtre dur à usage spécial (ISO 6873:2013 ; type 3, par ex. Moldano, Bayer) pour le moulage et un plâtre dentaire ultra dur pour les modèles (ISO 6873:2013 ; type 4, par ex. Fujirock II, GC).
- L'empreinte peut être galvanisée au cuivre ou à l'argent.

Stocker l'empreinte

- Stocker l'empreinte à une température comprise entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F) dans un endroit sec.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil !
- L'empreinte est stable et peut être moulée sans perte de précision, même après plusieurs mois.

Séquence temporelle

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Temps de mélange [s]		30	30	30
Temps de travail, temps de mélange inclus* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Temps de prise en bouche [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Les durées indiquées sont valables à une température ambiante de 23 °C et une humidité relative normale de 50 %. Des températures plus élevées raccourcissent ces durées, et des températures plus basses les prolongent. La durée de traitement correspond à la période démarrant après le début du mélange et allant jusqu'au moment où le porte-empreinte doit être positionné dans la bouche du patient.

Interactions

- Rincer soigneusement à l'eau tout résidu de solutions de rétractation, car ils peuvent augmenter le temps de prise dans certains cas.
- Ne jamais laisser l'empreinte entrer en contact avec des solvants organiques ou des liquides contenant des solvants, car le matériau pourrait alors enfler, ce qui pourrait entraîner des imprécisions dans le moulage.
- Ne pas mettre le matériau d'empreinte en contact avec des gants en latex. DMG recommande l'usage de gants en PVC ou à base de PE.
- Ne pas mélanger Honigum Pro Putty avec un silicone durcissable par condensation ou des matériaux d'empreinte en polyéther.
- Les matériaux résiduels à base de méthacrylate peuvent modifier le comportement de la prise de l'empreinte des matériaux d'empreinte en silicone. Si une restauration a été effectuée auparavant, nettoyer soigneusement la préparation et le tissu avoisinant avant la prise de l'empreinte à l'aide d'une compresse de gaze imbibée d'alcool et d'un hydropulseur.

Risques résiduels/effets secondaires

- Nous attachons une grande importance à la qualité de nos produits. Avant utilisation, veuillez cependant vérifier que le produit ne présente pas d'endommagements ou de contamination visible.
- Aucun effet secondaire n'a été rapporté à ce jour.
- Aucun cas d'hypersensibilité ou de réaction allergique n'est connu à ce jour. Toutefois, les réactions aux composants du matériau ne peuvent être écartées.

Mises en garde/précautions

- Réservé à une utilisation en médecine dentaire !
- Éviter tout contact avec les yeux ! En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer tout de suite et soigneusement à grande eau, et consulter un médecin si nécessaire.
- Suivre les instructions du fabricant concernant les autres produits utilisés avec le matériau/ les matériaux.
- Tout incident sérieux impliquant ce produit doit être signalé au fabricant (productsafety@mtcompanies.com) et aux autorités chargées de l'immatriculation.

Caractéristiques en matière de performance

Répond aux exigences de la norme ISO 4823:2021, type 0 : viscosité du mastic

Stockage/élimination

- Conserver au sec à une température comprise entre 15 et 25 °C (soit 59 et 77 °F) !
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil !
- Après application, laisser la canule de mélange utilisée sur la cartouche en guise de fermeture !
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption !
- Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Composition

Honigum Pro Putty : SiO₂, polyvinylsiloxane, polydiméthylsiloxane terminaison vinyle, vaseline, silicate d'aluminium, additifs, pigments, catalyseurs.

Honigum Pro Putty Soft : SiO₂, polyvinylsiloxane, huile de paraffine, vaseline, polydiméthylsiloxane, additifs, pigments, catalyseurs.

Honigum Pro Putty Soft Fast : SiO₂, polyvinylsiloxane, huile de paraffine, vaseline, polydiméthylsiloxane, additifs, pigments, catalyseurs.

Honigum Pro Putty Rigid Fast : SiO₂, polyvinylsiloxane, huile de paraffine, polydiméthylsiloxane terminaison vinyle, vaseline, additifs, pigments, catalyseurs.

Istruzioni per l'uso

Italiano

Descrizione del prodotto

Honigum Pro Putty è un materiale da impronta iniziale a base di siliconi di tipo A. Il materiale è disponibile come variante a miscelazione manuale e nella MixStar Cartridge preriempita pronta all'uso, adatta per l'utilizzo nella MixStar eMotion e in altre macchine di miscelazione disponibili a livello commerciale.

Destinazione d'uso

Impronte per la fabbricazione di restauri indiretti come corone, ponti, inlay e onlay.

Limitazioni d'uso

Non utilizzare il materiale per impronte monofase.

Indicazioni

Tutte le situazioni dentali che richiedono impronte finali, quali ad es. perdite di denti, carie e traumi.

Controindicazioni

Non utilizzare il materiale in caso di allergia nota a uno qualsiasi dei componenti o di allergie da contatto.

Gruppo dei pazienti destinatari

Soggetti trattati nel corso di una procedura dentale.

Utilizzatori previsti

Dentista, assistenti dentali

Note per l'utilizzo

- Il tempo raccomandato può essere trovato nella sezione intitolata "Tempi da osservare".
- Per una miscelazione ottimale si consiglia di utilizzare le cannule di miscelazione fornite da DMG. Tutte le cannule di miscelazione sono disponibili come refill.
- Honigum Pro Putty può essere utilizzato in tutti i portaimpronta convenzionali.
- Al fine di migliorare l'adesione del materiale da impronta su portaimpronta metallici o plastici, deve essere applicato un adesivo per portaimpronta per siliconi di tipo A (ad es. DMG Tray Adhesive).

Utilizzo della MixStar Cartridge nella MixStar eMotion (Fig. vedere “Handling”)

Seguire le istruzioni per l'uso dell'unità “MixStar eMotion”!

1. Far scorrere il meccanismo di bloccaggio verso l'alto per aprire la MixStar Cartridge. Non rimuovere il meccanismo di bloccaggio dalla MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Rimuovere il sigillo dalla MixStar Cartridge e scartare. Applicare una nuova cannula di miscelazione [Fig. 2].
3. Fissare la cannula di miscelazione facendo scorrere il meccanismo di bloccaggio in posizione di chiusura [Fig. 3].
4. Inserire la MixStar Cartridge nella MixStar eMotion [Fig. 4]. Il corretto inserimento della cartuccia è confermato da un breve segnale acustico.

Nota: precedentemente al primo utilizzo di una nuova cartuccia, eliminare i primi 3 cm circa del materiale espulso.

Nota: dopo l'applicazione lasciare inserita la cannula di miscelazione usata sulla MixStar Cartridge come chiusura.

Utilizzo della MixStar Cartridge in unità di miscelazione di altri fabbricanti

Seguire le istruzioni per l'uso dell'unità di miscelazione utilizzata!

- Inserire prima la MixStar Cartridge nell'unità di miscelazione senza la cannula di miscelazione. In caso contrario, non è possibile garantire una miscelazione adeguata del materiale!
- Procedere in questo caso come descritto nella sezione “Sostituzione della cannula di miscelazione”.

Sostituzione della cannula di miscelazione

Seguire le istruzioni per l'uso dell'unità di miscelazione utilizzata!

Nota: prima di miscelare, applicare ogni volta una nuova cannula di miscelazione.

1. Fare scorrere verso l'alto il meccanismo di bloccaggio.
2. Rimuovere la precedente cannula di miscelazione e tutto il materiale indurito che blocca le aperture della cartuccia.
3. Posizionare la cannula di miscelazione in modo sicuro sulla corrispondente apertura della MixStar Cartridge.
4. Bloccare la cannula di miscelazione sul posto utilizzando il meccanismo di bloccaggio.

Gestione del sistema a miscelazione manuale

Nota: evitare l'uso di guanti in lattice. DMG raccomanda l'uso di guanti in PVC o PE.

1. Prelevare sempre le medesime quantità della pasta base e della base catalizzatrice dai barattoli utilizzando rispettivamente il cucchiaino colorato e quello bianco.
2. Miscelazione: lavorare, utilizzando le punta delle dita, la pasta base e la pasta catalizzatrice in rapporto 1:1 per 30 secondi a temperatura ambiente fino a quando il colore diventa omogeneo.

Nota: per evitare contaminazioni usare i guanti o una pellicola d'alluminio.

3. Richiudere i barattoli immediatamente dopo l'uso! Non confondere i coperchi dei contenitori!

Uso raccomandato

Impronta con tecnica di doppia mescola

1. Riempire il portaimpronta con Honigum Pro Putty. Mentre si procede in questo modo, tenere il portaimpronta in posizione leggermente angolare sotto la cannula di miscelazione.

Nota: al fine di evitare la formazione di bolle d'aria l'estremità della cannula di miscelazione deve rimanere immersa nel materiale durante l'applicazione.

2. Iniettare Honigum Pro Light intorno alla preparazione. Seguire le relative istruzioni per l'uso!

Nota: il riempimento del portaimpronta e l'iniezione devono essere conclusi contemporaneamente, poiché una temperatura più elevata nella bocca causa una solidificazione più rapida del materiale iniettato rispetto al materiale nel portaimpronta.

3. Posizionare il portaimpronta riempito lentamente e con attenzione in bocca entro il tempo di lavorazione e prendere l'impronta della preparazione.
4. Togliere l'impronta dalla bocca allo scadere del tempo di presa, vedere “Rimozione”.

Impronta di correzione

Nota: non consentire che trascorran più di 30 min tra il completamento dell'impronta iniziale e l'impronta finale e non pulire l'impronta con alcol poiché l'adesione tra i due materiali da impronta non sarebbe più garantita.

1. Tagliare in modo abbondante le canaline di drenaggio nell'impronta iniziale per consentire il lavaggio e rimuovere le imperfezioni.
2. Una volta testata con riposizionamento, sciacquare l'impronta in profondità e asciugare.
3. Applicare Honigum Pro Light intorno alla preparazione e sull'impronta iniziale. Seguire le relative istruzioni per l'uso!
4. Posizionare il portaimpronta riempito lentamente e con attenzione in bocca entro il tempo di lavorazione, esercitando inizialmente una breve pressione.
5. Togliere l'impronta dalla bocca allo scadere del tempo di presa, vedere “Rimozione”.

Rimozione

- Rimuovere l'impronta, nell'area dove sono stati preparati i denti, in modo parallelo all'asse longitudinale dei denti.
- Una volta eseguita la rimozione, procedere come descritto nella sezione “Pulizia e disinfezione dell'impronta finale”.

Pulizia e disinfezione dell'impronta finale

- Disinfettare l'impronta finale utilizzando solamente soluzioni a immersione.
- DMG consiglia di utilizzare una soluzione di glutaraldeide al 2%.
- Assicurarsi che il disinfettante impiegato sia indicato per un utilizzo con materiali da impronta in silicone polimerizzato per addizione.
- Rispettare meticolosamente le istruzioni per la soluzione disinfettante fornite dal produttore!
- Far asciugare l'impronta finale e conservare fino alla modellazione, vedere “Conservazione dell'impronta”.
- Per maggiori informazioni, leggere la dichiarazione rilasciata dalla Società tedesca per la medicina dentale e orale (DGZMK). Commenti della DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA raccomanda di attenersi al suggerimento del Consiglio su materiali dentali, strumenti e apparecchi. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Modellazione e galvanizzazione

- Una volta rimossa l'impronta dalla bocca, aspettare almeno 30 min prima di modellare.
- DMG raccomanda di utilizzare un gesso duro per finalità particolari (ISO 6873:2013; tipo 3, ad es. Moldano, Bayer) per il modello e un gesso superduro dentale per le forme (ISO 6873:2013; tipo 4, ad es. Fujirock II, GC).
- L'impronta può essere placcata in rame o in argento.

Conservazione dell'impronta

- Conservare l'impronta in un luogo asciutto a una temperatura di 15–25 °C (59–77 °F)!
- Proteggere dalla luce solare diretta!
- L'impronta è stabile e può essere modellata anche dopo mesi senza perdere accuratezza.

Tempi da osservare

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Tempo di miscelazione [s]		30	30	30
Tempo di lavorazione, incluso tempo di miscelazione* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Tempo di presa intraorale [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* I tempi specificati sono validi per una temperatura ambiente di 23° C e una normale umidità relativa dell'aria del 50%. Temperature più elevate riducono i tempi, mentre temperature più basse li allungano. Il tempo di lavorazione descrive il periodo dopo l'inizio della miscelazione fino al momento in cui il portaimpronta deve essere posizionato nella bocca del paziente.

Interazioni

- Sciacquare via completamente i residui di soluzione con acqua, altrimenti questi in alcuni casi potrebbero allungare il tempo di solidificazione.
- Non consentire mai all'impronta di entrare in contatto con solventi organici o liquidi contenenti solventi poiché ciò potrebbe causare il rigonfiamento del materiale e quindi determinare imprecisioni del modello.
- Evitare il contatto del materiale da impronta con guanti in lattice. DMG raccomanda l'uso di guanti in PVC o PE.
- Non miscelare insieme a Honigum Pro Putty materiali da impronta a base di siliconi polimerizzati per condensazione o polietere.
- I residui di materiali a base di metacrilato possono modificare il comportamento di presa dei materiali da impronta in silicone. Se un restauro è stato preparato in precedenza, pulire con cura la preparazione e il tessuto circostante con garza imbevuta di alcol e spray d'acqua prima di prendere l'impronta.

Rischi residui/effetti collaterali

- Poniamo grande attenzione alla qualità dei nostri prodotti; tuttavia invitiamo a ispezionare il prodotto prima dell'uso al fine di escludere danni o contaminazioni visibili.
- Nessun effetto collaterale rilevato fino ad ora.

- A oggi non sono noti casi di ipersensibilità o reazioni allergiche. Tuttavia, non si possono escludere reazioni ai componenti del materiale.

Avvertenze/precauzioni

- Solo per uso odontoiatrico!
- Evitare il contatto con gli occhi! In caso di contatto accidentale con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.
- Per l'utilizzo di altri prodotti con il materiale/i materiali, seguire le istruzioni del produttore.
- Eventuali incidenti gravi correlati all'impiego di questo prodotto devono essere segnalati al produttore (productsafety@mtcompanies.com) e alle autorità di registrazione competenti.

Caratteristiche di prestazione del prodotto

Soddisfa i requisiti della ISO 4823:2021, tipo 0: consistenza stuccosa

Conservazione/smaltimento

- Conservare in un luogo asciutto da 15 a 25 °C (da 59 a 77 °F).
- Proteggere dalla luce solare diretta!
- Dopo l'applicazione lasciare inserita la cannula di miscelazione usata sulla cartuccia come chiusura!
- Non utilizzare oltre la data di scadenza!
- Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni nazionali in materia.

Composizione

Honigum Pro Putty: SiO₂, polivinilsilossano, vinilpolidimetilsilossano, vaselina, silicato di alluminio, additivi, pigmenti, catalizzatori.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polivinilsilossano, olio di paraffina, vaselina, polidimetilsilossano, additivi, pigmenti, catalizzatori.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polivinilsilossano, olio di paraffina, vaselina, polidimetilsilossano, additivi, pigmenti, catalizzatori.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polivinilsilossano, olio di paraffina, vinilpolidimetilsilossano, vaselina, additivi, pigmenti, catalizzatori.

Instrucciones de uso

Español

Descripción del producto

Honigum Pro Putty es un material de impresión inicial con base de siliconas A. El material está disponible como variante mezclada manualmente y en el MixStar Cartridge prerrellenado y listo para usar, que puede emplearse en MixStar eMotion y otras máquinas de mezclado disponibles en el mercado.

Uso previsto

Impresiones para la fabricación de restauraciones indirectas, como coronas, puentes, inlays y onlays.

Limitaciones de uso

No utilizar el material para impresiones monofásicas.

Indicaciones

Todas las situaciones dentales que requieran impresiones definitivas, como pérdida dental, caries y traumatismos.

Contraindicaciones

No usar el material si existe alguna alergia conocida a alguno de los componentes o alergias de contacto.

Grupo de pacientes

Personas que reciben tratamiento como parte de un procedimiento dental.

Usuarios previstos

Dentista, personal odontológico de apoyo

Notas para el uso

- Para más información sobre los tiempos recomendados, consultar el apartado «Tiempos del proceso».
- Para una mezcla óptima, DMG recomienda el uso de las cánulas de mezcla suministradas por DMG. Todas las cánulas de mezcla están disponibles en forma de envases de recarga.
- Honigum Pro Putty puede emplearse en todas las cubetas de impresión convencionales.
- Para mejorar la adherencia del material de impresión a cubetas de metal o plástico, debe aplicarse un adhesivo de cubeta para silicona A (por ejemplo, DMG Tray Adhesive).

Uso del MixStar Cartridge en MixStar eMotion (véase fig. en el apartado «Handling»)

¡Seguir las instrucciones de uso de la unidad «MixStar eMotion»!

1. Para abrir el MixStar Cartridge, deslizar el mecanismo de bloqueo hacia arriba. No retirar el mecanismo de bloqueo del MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Retirar y desechar el sello del MixStar Cartridge. Colocar la nueva cánula de mezcla [Fig. 2].
3. Inmovilizar la cánula de mezcla empujando el mecanismo de bloqueo a la posición bloqueada [Fig. 3].
4. Insertar el MixStar Cartridge en la unidad MixStar eMotion [Fig. 4]. Una breve señal acústica confirma la correcta inserción del cartucho.

Nota: Antes de usar un cartucho nuevo por primera vez, desechar aprox. los 3 primeros centímetros de material extruido.

Nota: Después de la aplicación, dejar la cánula de mezcla en el MixStar Cartridge para sellarlo.

Uso del MixStar Cartridge en dispositivos de mezcla de otros fabricantes

¡Seguir las instrucciones de uso de la unidad mezcla que se utilice!

- En primer lugar, colocar el MixStar Cartridge sin cánula de mezcla en el dispositivo de mezcla. ¡De lo contrario, no puede garantizarse que el material se mezcle correctamente!
- En este caso, seguir las instrucciones del apartado «Cambio de la cánula de mezcla».

Cambio de la cánula de mezcla

¡Seguir las instrucciones de uso de la unidad mezcla que se utilice!

Nota: Colocar una nueva cánula de mezcla antes de cada proceso de mezcla.

1. Deslizar el mecanismo de bloqueo hacia arriba.
2. Retirar la cánula de mezcla usada y eliminar cualquier material endurecido que bloquee las aberturas del cartucho.
3. Colocar la cánula de mezcla firmemente en la abertura del MixStar Cartridge que corresponda.
4. Inmovilizar la cánula de mezcla en su lugar con el mecanismo de bloqueo.

Uso del sistema de mezcla manual

Nota: Evitar el uso de guantes de látex. DMG recomienda el uso de guantes de PVC o a base de PE.

1. Utilizar siempre cantidades iguales de pasta base y pasta catalizadora de los envases usando la cuchara de color y la cuchara blanca respectivamente.
2. Mezcla: Con las yemas de los dedos, amasar la pasta base y la pasta catalizadora en proporción 1:1 durante 30 segundos a temperatura ambiente hasta obtener un color homogéneo.

Nota: Utilizar guantes o papel de aluminio para evitar una eventual contaminación.

3. ¡Volver a cerrar los frascos inmediatamente después del uso! ¡No mezclar las tapas de los frascos!

Recomendaciones de uso

Impresión de doble mezcla

1. Rellenar la cubeta de impresión con Honigum Pro Putty. Al hacerlo, sujetar la cubeta de impresión con un ligero ángulo debajo de la punta mezcladora.

Nota: Para evitar burbujas de aire, el extremo de la cánula de mezcla debe permanecer inmerso en el material durante toda la aplicación.

2. Inyectar Honigum Pro Light alrededor de la preparación. ¡Seguir las instrucciones de uso correspondientes!

Nota: El rellenado de la cubeta de impresión y la inyección deberían concluirse al mismo tiempo, ya que la temperatura más elevada de la boca hace que el material inyectado fragüe más rápido que el material de la cubeta de impresión.

3. Colocar la cubeta de impresión rellena lenta y suavemente en la boca dentro del tiempo de procesamiento y realizar la impresión de la preparación.
4. Retirar la impresión de la boca una vez que haya finalizado el tiempo de fraguado (consultar el apartado «Retirada»).

Impresión correctiva

Nota: La impresión final debería realizarse en el transcurso de los 30 minutos posteriores a la impresión inicial. Asimismo, la impresión no debe limpiarse con alcohol, dado que, en ese caso, no puede garantizarse una adherencia segura entre los dos materiales de impresión.

1. Cortar canales de drenaje suficientes en la impresión inicial para el lavado y eliminar las imperfecciones.
2. Tras hacer una prueba de reposicionamiento, enjuagar la impresión a fondo con agua y secarla.
3. Aplicar Honigum Pro Light alrededor de la preparación y en la impresión inicial. ¡Seguir las instrucciones de uso correspondientes!
4. Colocar la cubeta de impresión rellena de forma lenta y suave en la boca dentro del tiempo de procesamiento, aplicando inicialmente una breve presión.
5. Retirar la impresión de la boca una vez que haya finalizado el tiempo de fraguado (consultar el apartado «Retirada»).

Retirada

- En el área en la que se han preparado los dientes, retirar la impresión en paralelo al eje longitudinal de los dientes.
- Tras la retirada, seguir las instrucciones del apartado «Limpieza y desinfección de la impresión final».

Limpieza y desinfección de la impresión final

- Desinfectar la impresión final únicamente con soluciones de inmersión.
- DMG recomienda el uso de una solución de glutaraldehído al 2 %.
- Asegurarse de que el desinfectante utilizado esté indicado para su uso con material de impresión de silicona de fraguado por adición.
- ¡Seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante de la solución desinfectante!
- Dejar secar la impresión final y guardarla hasta seguir con el colado (véase el apartado «Almacenamiento de la impresión»).
- Para más información, consultar la declaración de la Sociedad Alemana de Medicina Oral y Dental (DGZMK). Comentarios de la DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- La Asociación Odontológica Estadounidense (ADA) recomienda seguir las indicaciones del Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Colado y galvanizado

- Tras retirar la impresión de la boca, esperar al menos 30 minutos antes del colado.
- DMG recomienda el uso de yeso duro específico para el colado (ISO 6873:2013; tipo 3, por ejemplo, Moldano, Bayer) y un yeso dental ultraduro para los modelos (ISO 6873:2013; tipo 4, por ejemplo, Fujirock II, GC).
- La impresión puede estar revestida de cobre o de plata.

Almacenamiento de la impresión

- ¡Almacenar la impresión a 15 – 25 °C (59 – 77 °F) en un lugar seco!
- ¡Proteger de la radiación solar directa!
- La impresión es estable y puede colarse incluso meses después sin perder precisión.

Tiempos del proceso

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Tiempo de mezcla [s]		30	30	30
Tiempo de manipulación incluido el tiempo de mezcla* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Tiempo de fraguado en boca [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Los tiempos especificados son válidos a una temperatura ambiente de 23 °C y con una humedad relativa normal del 50 %. Las temperaturas más elevadas acortan estos tiempos, mientras que las temperaturas más bajas los aumentan. El tiempo de procesamiento hace referencia al espacio de tiempo desde el comienzo de la mezcla hasta el momento en que la cubeta debe colocarse en la boca del paciente.

Interacciones

- Enjuagar cuidadosamente con agua los residuos de las soluciones de retracción, dado que, en ciertas ocasiones, podrían aumentar el tiempo de fraguado.
- No permitir que la impresión entre en contacto con disolventes orgánicos o líquidos que contengan disolventes, ya que esto puede provocar que el material se hinche, y por tanto, dar lugar a inexactitudes en el colado.
- No permitir que el material de impresión entre en contacto con guantes de látex. DMG recomienda el uso de guantes de PVC o a base de PE.
- No combinar Honigum Pro Putty con siliconas de fraguado por condensación ni con materiales de impresión de poliéter.
- Los materiales sobrantes con base de metacrilato pueden alterar el comportamiento de endurecimiento de los materiales de impresión de silicona. Si se ha preparado una restauración de antemano, limpiar la preparación y el tejido circundante cuidadosamente con una gasa empapada en alcohol y agua en aerosol antes de realizar la impresión.

Riesgos/Efectos secundarios residuales

- La calidad de nuestros productos es primordial para nosotros. Sin embargo, recomendamos comprobar que el producto no presente daños ni contaminación visible antes de usarlo.
- Hasta ahora no se conocen efectos secundarios.
- Hasta la fecha, no se han notificado casos de hipersensibilidad ni reacciones alérgicas. No obstante, no se pueden descartar reacciones a los componentes del producto.

Advertencias/Precauciones

- ¡Solo para uso odontológico!
- ¡Evitar el contacto con los ojos! En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico si fuera necesario.
- Seguir las instrucciones del fabricante para los otros productos que se utilizan con el material o los materiales.
- Cualquier incidente grave relacionado con este producto debe comunicarse al fabricante (productsafety@mtcompanies.com) y a las autoridades de registro competentes.

Características de rendimiento del producto

Cumple los requisitos de la norma ISO 4823:2021, consistencia de pasta tipo 0

Almacenamiento/Eliminación

- Conservar en un lugar seco, a una temperatura de entre 15 y 25 °C (entre 59 y 77 °F).
- ¡Proteger de la radiación solar directa!
- ¡Después de la aplicación, deje la cánula de mezcla en el cartucho para sellarlo!
- ¡No usar después de la fecha de caducidad!
- La eliminación debe cumplir con las normas nacionales.

Composición

Honigum Pro Putty: SiO₂, polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano terminado en vinilo, vaselina, silicato de aluminio, aditivos, pigmentos, catalizadores.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polivinilsiloxano, aceite de parafina, vaselina, polidimetilsiloxano, aditivos, pigmentos, catalizadores.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polivinilsiloxano, aceite de parafina, vaselina, polidimetilsiloxano, aditivos, pigmentos, catalizadores.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polivinilsiloxano, aceite de parafina, polidimetilsiloxano terminado en vinilo, vaselina, aditivos, pigmentos, catalizadores.

Instruções de uso

Português

Descrição do produto

Honigum Pro Putty é um material de moldagem inicial à base de silicones A. O material está disponível como uma variante misturada manualmente e no MixStar Cartridge pré-cheio pronto para uso, adequado para uso no MixStar eMotion e outras máquinas de mistura disponíveis comercialmente.

Finalidade prevista

Moldes para a fabricação de restaurações indiretas como coroas, pontes, inlays e onlays.

Limitações de uso

Não usar o material para moldes monofásicos.

Indicações

Todas as situações odontológicas que requerem moldes finais, por exemplo, perda de dentes, cárie e trauma.

Contraindicações

Não usar o material, caso o usuário tenha histórico de alergias de contato a qualquer um dos componentes deste produto.

Grupos-alvo de pacientes

Pessoas em tratamento como parte de um procedimento odontológico.

Usuários a que se destinam

Dentistas, equipe de técnicos odontológicos

Observações sobre o uso

- Os tempos recomendados podem ser encontrados na seção “Tempos”.
- Para obter um resultado de mistura ideal, é recomendável usar as pontas de mistura fornecidas pela DMG. Todas as pontas de mistura estão disponíveis como recarga.
- O Honigum Pro Putty Heavy pode ser usado em todas as moldeiras convencionais.
- Para melhorar a aderência do material de moldagem às moldeiras de metal ou plástico, deve ser aplicado um adesivo de moldeira para silicones A (por exemplo, DMG Tray Adhesive).

Uso do MixStar Cartridge no MixStar eMotion (confira a seção “Handling” para ver a fig.)

Siga as instruções de uso para o “MixStar eMotion”!

- Deslize o mecanismo de travamento para cima para abrir o MixStar Cartridge. Não remova o mecanismo de travamento do MixStar Cartridge [Fig. 1].
- Remova o lacre do MixStar Cartridge e descarte. Colocar uma nova ponta de mistura [Fig. 2].
- Prenda a ponta de mistura deslizando o mecanismo de travamento para a posição travada [Fig. 3].
- Insira o MixStar Cartridge no MixStar eMotion [Fig. 4]. Um breve sinal acústico confirma a inserção correta do cartucho.

Observação: antes de usar um novo cartucho pela primeira vez, descarte aproximadamente os primeiros 3 cm do material ejetado.

Observação: após a aplicação, mantenha a ponta de mistura usada no MixStar Cartridge como uma vedação.

Uso do MixStar Cartridge em unidades de mistura de outros fabricantes

Siga as instruções de uso para a unidade de mistura usada!

- Primeiro, insira o MixStar Cartridge na unidade de mistura sem a ponta de mistura. Caso contrário, a mistura apropriada do material não pode ser garantida!
- Neste caso, proceda como descrito na seção “Troca da ponta de mistura”.

Troca da ponta de mistura

Siga as instruções de uso para a unidade de mistura usada!

Observação: sempre encaixe uma nova ponta de mistura antes de misturar.

- Deslize o mecanismo de travamento para cima.
- Remova a ponta de mistura antiga, bem como qualquer material endurecido que bloqueie as aberturas dos cartuchos.
- Coloque a ponta da mistura firmemente na abertura correspondente do MixStar Cartridge.
- Trave a ponta de mistura com o mecanismo de travamento.

Manuseio do sistema de mistura manual

Observação: evite o uso de luvas de látex. A DMG recomenda o uso de luvas à base de PVC ou PE.

- Sempre retire quantidades iguais da pasta base e da pasta catalisadora dos frascos, usando a colher colorida e a colher branca, respectivamente.
- Mistura: com as pontas dos dedos, amasse a pasta base e a pasta catalisadora na proporção de 1:1 por 30 segundos em temperatura ambiente até a cor ficar homogênea.

Observação: use luvas ou papel alumínio para evitar contaminação.

- Feche os frascos novamente imediatamente após o uso! Não misture as tampas dos recipientes!

Aplicação recomendada

Moldagem de mistura dupla

- Preencha a moldeira com Honigum Pro Putty. Ao fazer isso, segure a moldeira ligeiramente inclinada abaixo da ponta de mistura.

Observação: para evitar a formação de bolhas de ar, a extremidade da ponta de mistura deve permanecer imersa no material durante a aplicação.

- Injete Honigum Pro Light ao redor da preparação. Siga as respectivas instruções de uso!

Observação: o preenchimento da moldeira e a injeção devem ser concluídos ao mesmo tempo, pois a temperatura mais alta na boca faz com que o material injetado se ajuste mais rapidamente do que o material na moldeira.

- Posicione a moldeira cheia lentamente e suavemente na boca dentro do tempo de trabalho e retire o molde da preparação.
- Remova o molde da boca assim que o tempo de ajuste tiver terminado, consulte “Remoção”.

Moldagem de correção

Observação: não permita que mais de 30 minutos se passem entre a conclusão do molde inicial e o molde final e não limpe o molde com álcool, pois não há garantia de uma ligação segura entre os dois materiais de moldagem.

- Corte canais de drenagem generosos no molde inicial para a lavagem e remova as imperfeições.
- Após o teste por reposicionamento, lave bem o molde com água e seque.
- Aplique Honigum Pro Light ao redor da preparação e sobre o molde inicial. Siga as respectivas instruções de uso!
- Posicione a moldeira cheia lentamente e suavemente na boca dentro do tempo de trabalho, exercendo inicialmente uma leve pressão.
- Remova o molde da boca assim que o tempo de ajuste tiver terminado, consulte “Remoção”.

Remoção

- Na área onde os dentes foram preparados, remover o molde paralelamente ao eixo longitudinal dos dentes.
- Após a remoção, proceder como descrito na seção “Limpeza e desinfecção do molde final”.

Limpeza e desinfecção do molde final

- Somente desinfete o molde final usando soluções de imersão.
- A DMG recomenda o uso de uma solução de glutaraldeído a 2%.
- Certifique-se de que o desinfetante utilizado seja indicado para uso com material de moldagem de silicone polimerizado por adição.
- Siga exatamente as instruções do fabricante para a solução desinfetante!
- Deixe o molde final secar e armazene até a fundição, consulte “Armazenamento do molde”.
- Para mais informações, consulte a declaração da Sociedade Alemã de Medicina Dentária e Oral (DGZMK). Comentários da DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- A ADA recomenda seguir os conselhos do Conselho de Materiais, Instrumentos e Equipamentos Odontológicos. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Fundição e galvanização

- Depois de remover o molde da boca, aguarde pelo menos 30 minutos antes da fundição.
- A DMG recomenda o uso de um gesso rígido para fins especiais (ISO 6873:2013; tipo 3, por exemplo, Moldano, Bayer) para a fundição e um gesso odontológico ultrarrígido para os modelos (ISO 6873:2013; tipo 4, por exemplo, Fujirock II, GC).
- O molde pode ser banhado em cobre ou prata.

Armazenamento do molde

- Conservar o material de moldagem à temperatura de 15–25 °C (59–77 °F) em local seco!
- Proteger da luz solar direta!
- O molde é estável e pode ser usado para fundição mesmo depois de meses, sem perda de precisão.

Tempos

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Tempo de mistura [s]		30	30	30
Tempo de processamento incluindo o tempo de mistura* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Tempo de presa na boca [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* O tempo especificado aplica-se à temperatura ambiente de 23 °C e umidade relativa normal de 50%. As temperaturas mais elevadas diminuem estes tempos e as temperaturas mais baixas os prolongam. O tempo de trabalho descreve o período após a mistura ter começado até ao momento em que a moldeira deve ser posicionada na boca do paciente.

Interações medicamentosas

- Lave cuidadosamente qualquer solução de retração residual com água; caso contrário, isso poderá prolongar o tempo de endurecimento em alguns casos.
- Nunca permita que o molde entre em contato com solventes orgânicos ou líquidos que contenham solventes, pois isso pode resultar em um inchaço do material e, portanto, pode levar a imprecisões no molde.
- Não permita que o material para moldagem entre em contato com luvas de látex. A DMG recomenda o uso de luvas à base de PVC ou PE.
- Não misture o Honigum Pro Putty com silicone de polimerização por condensação ou materiais para moldagem de poliéter.
- Os materiais remanescentes à base de metacrilato podem alterar o comportamento de polimerização dos materiais de moldagem de silicone. Se a restauração for preparada com antecedência, limpe a preparação e o tecido circundante cuidadosamente com uma gaze embebida em álcool e lave com jato de água antes de fazer a impressão.

Riscos residuais/efeitos colaterais

- Damos grande importância à qualidade dos nossos produtos. No entanto, verifique se há danos e contaminação visível no produto antes de usá-lo.
- Até à data não são conhecidos quaisquer efeitos colaterais.
- Até o momento, não há casos conhecidos de hipersensibilidade ou reações alérgicas. No entanto, não podem ser descartadas reações aos componentes do material.

Advertências/precauções

- Somente para uso odontológico!
- Evitar o contato com os olhos! Em caso de contato involuntário com os olhos, enxágue imediatamente com água em abundância e consulte um médico, se necessário.

- Siga as instruções de uso dos fabricantes de outros produtos que podem ser usados com os materiais.
- Caso ocorram incidentes graves relacionados a este produto, eles devem ser comunicados ao fabricante (productsafety@mtcompanies.com), bem como às autoridades de registro responsáveis.

Características de desempenho do dispositivo

Cumpra os requerimentos da norma ISO 4823:2021, tipo 0: consistência de massa

Armazenamento/eliminação

- Armazene em local seco a uma temperatura entre 15 e 25 °C (59 e 77 °F).
- Proteger da luz solar direta!
- Após a aplicação, mantenha a ponta de mistura usada no cartucho como uma vedação!
- Não utilizar depois de expirado o prazo de validade!
- Eliminar o material de acordo com a legislação nacional em vigor.

Composição

Honigum Pro Putty: SiO₂, polivinilsiloxano, vinil polidimetilsiloxano, vaselina, silicato de alumínio, aditivos, pigmentos, catalisadores.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polivinilsiloxano, óleo mineral, vaselina, polidimetilsiloxano, aditivos, pigmentos, catalisadores.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polivinilsiloxano, óleo mineral, vaselina, polidimetilsiloxano, aditivos, pigmentos, catalisadores.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polivinilsiloxano, óleo mineral, vinil polidimetilsiloxano, vaselina, aditivos, pigmentos, catalisadores.

Gebruiksaanwijzing Nederlands

Productbeschrijving

Honigum Pro Putty is afdrukmetaal voor een voorafdruk op basis van A-siliconen. Het materiaal is verkrijgbaar als handmatig mengbare variant en als gebruiksklare voorgevulde MixStar Cartridge. Deze laatste kan gebruikt worden in de MixStar eMotion en andere in de handel verkrijgbare mengapparaten.

Beoogde doel

Afdrukken voor de vervaardiging van indirecte restauraties, zoals kronen, bruggen, inlays en onlays.

Gebruiksbeperkingen

Materiaal niet gebruiken voor monofase-afdrukken.

Indicaties

Alle tandheelkundige situaties waarbij uiteindelijke afdrukken nodig zijn, bijv. bij tandverlies, cariës en trauma.

Contra-indicaties

Materiaal niet gebruiken bij bekende allergieën voor een of meer van de bestanddelen of contactallergieën.

Patiëntendoelgroep

Personen die tandheelkundig worden behandeld.

Beoogde gebruikers

Tandartsen, tandheelkundige medewerkers

Aanwijzingen voor het gebruik

- De aanbevolen tijden zijn te vinden in de rubriek getiteld 'Tijd'.
- Voor een optimaal mengresultaat raadt DMG het gebruik van mengtips van DMG aan. Alle mengtips zijn verkrijgbaar als navulling.
- Honigum Pro Putty kan worden gebruikt in alle conventionele afdruklepels.
- Om adhesie van het afdrukmetaal aan metalen of plastic lepels te verbeteren, kan een lepeladhesief voor A-siliconen worden aangebracht (bijv. DMG Tray Adhesive).

Gebruik van de MixStar Cartridge in MixStar eMotion (Fig. zie 'Handling')

Volg de gebruiksaanwijzing van het 'MixStar eMotion'-apparaat!

1. Schuif het sluitmechanisme naar boven om de MixStar Cartridge te openen. Verwijder het sluitmechanisme niet van de MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Verwijder het zegel van de MixStar Cartridge en gooi dit weg. Breng een nieuwe mengtip aan [Fig. 2].
3. Zet de mengtip vast door het sluitmechanisme in de vergrendelde positie te schuiven [Fig. 3].
4. Plaats de MixStar Cartridge in de MixStar eMotion [Fig. 4]. Een kort geluidssignaal bevestigt correcte plaatsing van de cartridge.

Opmerking: Voorafgaand aan het eerste gebruik van een nieuwe cartridge, altijd de eerste ca. 3 cm van het gedoseerde materiaal weggooien.

Opmerking: Na aanbrengen de gebruikte mengtip op de MixStar Cartridge laten zitten zodat deze goed afgesloten blijft.

Gebruik van de MixStar Cartridge in mengapparaten van andere fabrikanten

Volg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte mengapparaat!

- Plaats de MixStar Cartridge eerst zonder mengtip in het mengapparaat. Anders kan een correct mengen van het materiaal niet worden gegarandeerd!
- Ga in dit geval te werk zoals beschreven in de rubriek 'Vervangen van de mengtip'.

Vervangen van de mengtip

Volg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte mengapparaat!

Opmerking: Breng elke keer voordat gemengd wordt een nieuwe mengtip aan.

1. Schuif het sluitmechanisme naar boven.
2. Verwijder de oude mengtip en al het eventueel uitgeharde materiaal dat de openingen van de cartridge blokkeert.
3. Plaats de mengtip nauwkeurig in de corresponderende opening van de MixStar Cartridge.
4. Zet de mengtip vast met het sluitmechanisme.

Handmatig mengen

Opmerking: Gebruik van latexhandschoenen vermijden. DMG adviseert het gebruik van handschoenen op basis van PVC of PE.

1. Neem altijd gelijke hoeveelheden uit de pot met basis- of katalysatorpasta. Gebruik daarvoor respectievelijk de gekleurde en de witte lepel.
2. Mengen: In een verhouding van 1:1 en bij kamertemperatuur de basis- en katalysatorpasta gedurende 30 seconden met de vingertoppen kneden totdat er een homogene kleur is bereikt.

Opmerking: Gebruik handschoenen of een laagje folie om verontreiniging te voorkomen.

3. De potten direct na gebruik sluiten! De deksels van de potten niet verwisselen!

Aanbevolen gebruik

Dubbelmengafdruk

1. Vul de afdruklepel met Honigum Pro Putty. Hierbij de afdruklepel in een lichte hoek onder de mengtip houden.

Opmerking: Om luchtbelletjes te voorkomen is het belangrijk dat de mengtip bij applicatie voortdurend volledig bedekt blijft met materiaal.

2. Spuit Honigum Pro Light rondom de preparatie. Volg de bijbehorende gebruiksaanwijzing!

Opmerking: Vullen van de afdruklepel en spuiten moet tegelijkertijd worden afgerond; vanwege de hogere temperatuur in de mond hardt het ingespoten materiaal sneller uit dan het materiaal in de afdruklepel.

3. Plaats de gevulde afdruklepel binnen de verwerkingstijd langzaam en voorzichtig in de mond en neem een afdruk van de preparatie.
4. Verwijder de afdruk uit de mond als de uithardingstijd is beëindigd (zie 'Verwijdering').

Correctieve afdruk

Opmerking: Laat hooguit 30 minuten verstrijken tussen het voltooiën van de voorafdruk en de uiteindelijke afdruk. Reinig de afdruk niet met alcohol; in dat geval kan een goede hechting tussen de twee afdrukmaterialen niet gegarandeerd worden.

1. Snijd t.b.v. het spoelen ruime afvoerkanalen in de voorafdruk en verwijder onregelmatigheden.
2. De afdruk na testen middels herplaatsen grondig afspoelen met water en laten drogen.
3. Breng Honigum Pro Light aan rond de preparatie en op de voorafdruk. Volg de bijbehorende gebruiksaanwijzing!
4. Plaats de gevulde afdruklepel binnen de verwerkingstijd langzaam en voorzichtig in de mond, daarbij kort druk uitoefenen.
5. Verwijder de afdruk uit de mond als de uithardingstijd is beëindigd (zie 'Verwijdering').

Verwijdering

- In de zone met geprepareerde gebitselementen moet de afdruk parallel aan de lengteas van de gebitselementen worden verwijderd.
- Na verwijdering te werk gaan zoals is beschreven in de rubriek 'Reiniging en desinfectie van de uiteindelijke afdruk'.

Reiniging en desinfectie van de uiteindelijke afdruk

- De uiteindelijke afdruk uitsluitend desinfecteren m.b.v. een dompelbad.
- DMG adviseert het gebruik van een 2 % glutaraaldehyde-oplossing.
- Zorg ervoor dat het gebruikte desinfectiemiddel geïndiceerd is voor gebruik met afdrukmaterialen van additiehardenende vormsiliconen.
- Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van het desinfectiemiddel
- De uiteindelijke afdruk laten drogen en bewaren totdat gegoten moet worden (zie 'Bewaren van de afdruk').
- Lees voor meer informatie de verklaring van het 'Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde' (DGZMK). Opmerkingen van het DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- De ADA beveelt aan het advies te volgen van de 'Council on Dental Materials, Instruments and Equipment'. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Gieten en galvaniseren

- Nadat de afdruk uit de mond is verwijderd moet ten minste 30 minuten worden gewacht voordat wordt begonnen met gieten.
- DMG beveelt aan gebruik te maken van speciaal daarvoor bestemd hard gips (ISO 6873:2013, type 3, bijv. Moldano, Bayer) voor het gieten en ultrahard gips (ISO 6873:2013, type 4, bijv. Fujirock II, GC) voor de modellen.
- De afdruk kan verkoperd of verzilverd worden.

Bewaren van de afdruk

- Bewaar de afdruk bij 15 – 25 °C (59 – 77 °F) op een droge plaats!
- Beschermen tegen blootstelling aan direct zonlicht!
- De afdruk is stabiel en kan zelfs maanden later zonder verlies van nauwkeurigheid worden gegoten.

Tijd

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Mengduur [s]		30	30	30
Verwerkingsduur inclusief mengduur* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Verblijfsduur in de mond [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* De genoemde tijdsduren gelden bij een kamertemperatuur van 23 °C en een normale relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Bij hogere temperaturen zijn deze tijden korter, en bij lagere temperaturen langer. De verwerkingstijd is de periode vanaf het moment dat met het mengen is begonnen tot het moment waarop de afdruklepel in de mond van de patiënt moet zijn geplaatst.

Interacties

- Eventuele resten van retractiemiddel grondig met water wegspoelen, anders kan dit in sommige gevallen de uithardingstijd verlengen.
- De afdruk beschermen tegen contact met organische oplosmiddelen of vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten. Hierdoor kan het materiaal namelijk uitzetten, wat kan leiden tot onnauwkeurigheden in het afgietsel.
- Voorkom dat het afdrukmateriaal in aanraking komt met latexhandschoenen. DMG adviseert het gebruik van handschoenen op basis van PVC of PE.
- Meng Honigum Pro Putty niet met condensatiesiliconen of polyether afdrukmaterialen.
- Resten van materiaal op methacrylaatbasis kunnen het uithardingsgedrag van de siliconenafdruk beïnvloeden. Is een restauratie van tevoren geprepareerd, reinig de preparatie en het omringende weefsel dan zorgvuldig met in alcohol gedrenkt gaas en sproeiwater alvorens de afdruk te nemen.

Resterende risico's/bijwerkingen

- We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Controleer het product echter voor gebruik op beschadigingen en zichtbare verontreiniging.
- Tot op heden zijn er geen bijwerkingen bekend.
- Tot op heden zijn er geen gevallen van overgevoeligheid of allergische reacties bekend. Reacties op componenten van het materiaal kunnen echter niet worden uitgesloten.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

- Alleen voor tandheelkundig gebruik!
- Contact met de ogen vermijden! Bij onbedoeld contact met de ogen, onmiddellijk grondig spoelen met ruime hoeveelheden water en indien nodig een arts raadplegen.
- Neem bij andere producten die samen met het materiaal / de materialen worden gebruikt de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht.
- Ernstige voorvallen waarbij dit product betrokken is, dienen te worden gemeld aan de fabrikant (productsafety@mtcompanies.com) en aan de verantwoordelijke registratieinstantie.

Prestatiekenmerken van het product

Voldoet aan de eisen van ISO 4823:2021, type 0: pasta-achtige consistentie

Opslag/verwijdering

- Bewaren op een droge plaats, bij een temperatuur van 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F).
- Beschermen tegen blootstelling aan direct zonlicht!
- Na aanbrengen de gebruikte mengtip op de cartridge laten zitten zodat deze goed afgesloten blijft!
- Niet gebruiken na de vervaldatum!
- Afvoer moet voldoen aan nationale voorschriften.

Samenstelling

Honigum Pro Putty: SiO₂, polyvinylsiloxaan, vinylpolydimethylsiloxaan, vaseline, aluminiumsilicaat, additieven, pigmenten, catalysatoren.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polyvinylsiloxaan, paraffineolie, vaseline, polydimethylsiloxaan, additieven, pigmenten, catalysatoren.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polyvinylsiloxaan, paraffineolie, vaseline, polydimethylsiloxaan, additieven, pigmenten, catalysatoren.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polyvinylsiloxaan, paraffineolie, vinylpolydimethylsiloxaan, vaseline, additieven, pigmenten, catalysatoren.

Brugsanvisning

Dansk

Produktbeskrivelse

Honigum Pro Putty er et første aftryksmateriale, der er baseret på A-silikoner. Materialet fås som en håndblandet variant og i den brugsklare, forfyldte MixStar Cartridge, som kan bruges i MixStar eMotion og andre blandemaskiner, der fås i handlen.

Erklærede formål

Aftryk til fremstilling af indirekte restaureringer som kroner, broer, inlays og onlays.

Begrænsninger i anvendelsen

Undlad at bruge materialet til monofaseaftryk.

Indikationer

Alle dentale situationer, der kræver endelige aftryk, som f.eks. tandtab, karies og trauma.

Kontraindikationer

Undlad at bruge materialet ved kendte allergier overfor komponenterne eller ved kontaktallergier.

Patientmålgruppe

Personer, der modtager behandling som del af en tandbehandling.

Tilsigtede brugere

Tandlæger, tandklinik-assisterter

Noter til brug

- De anbefalede tider findes i kapitlet med overskriften »Timing«.
- For at opnå et optimalt blandingsresultat anbefaler DMG at bruge den blandingsspids, der fås fra DMG. Alle blandingsspidses fås som refill.
- Honigum Pro Putty kan anvendes i alle konventionelle aftryksbakker.
- For at forbedre materialets adhæsion til metal- eller plastbakker bør der anvendes et bakkekæbemiddel til A-silikoner (f.eks. DMG Tray Adhesive).

Brug af MixStar Cartridge i MixStar eMotion (Fig. se »Handling«)

Følg brugsanvisningen, når du anvender enheden »MixStar eMotion«!

1. Før låsemekanismen opad for at åbne MixStar Cartridge. Fjern ikke låsemekanismen fra MixStar Cartridge. [Fig. 1].
2. Fjern MixStar Cartridges hætte, og smid den væk. Påsæt en ny blandingsspids [Fig. 2].
3. Sikr blandingsspidsen ved at skubbe låsemekanismen ind i den låste stilling [Fig. 3].
4. Indsæt MixStar Cartridge i MixStar eMotion [Fig. 4]. Et kort akustisk signal bekræfter, at patronen er isat korrekt.

Bemærk: Før du begynder at bruge den nye patron første gang, skal du kassere de første 3 cm af det materiale, der trykkes ud.

Bemærk: Efter påføringen efterlades den brugte blandingspids på MixStar Cartridge som en hætte.

Brug af MixStar Cartridge i blandingsenheder fra andre producenter

Følg brugsanvisningen for den anvendte blandingsenhed!

- Indsæt først MixStar Cartridge i blandingsenheden uden blandingspidsen. Ellers er der ikke garanti for, at der opnås en passende blanding af materialet!
- I dette tilfælde skal du fortsætte som beskrevet i afsnittet »Udskiftning af blandingspidsen«.

Udskiftning af blandingspidsen

Følg brugsanvisningen for den anvendte blandingsenhed!

Bemærk: Påsæt altid en ny blandingspids før blandingen.

1. Træk låsemekanismen opad.
2. Fjern den gamle blandingspids samt eventuelt hærdet materiale, der blokerer patronåbningerne.
3. Placer blandingspidsen sikkert på den pågældende MixStar Cartridges åbning.
4. Lås blandingspidsen med låsemekanismen.

Håndtering af håndblandingsystemet

Bemærk: Undgå at bruge latexhandsker. DMG anbefaler at bruge handsker på basis af PVC eller PE.

1. Tag altid lige mængder basis- og katalysatorpasta fra glassene ved hjælp af henholdsvis den farvede og den hvide ske.
2. Blanding: Ælt basis- og katalysatorpastaen ved hjælp af fingerspidserne i forholdet 1:1 i 30 sekunder ved stuetemperatur ved hjælp af fingerspidserne, indtil farven er homogen.

Bemærk: Brug handsker eller folie for at undgå kontaminering.

3. Luk straks glassene igen efter brug! Undgå at bytte rundt på beholdernes låg!

Anbefalet brug

Dobbelt blandingsaftryk

1. Fyld aftryksbakken med Honigum Pro Putty. Hold aftryksbakken en smule skråt under blandingspidsen, mens du gør det.

Bemærk: For at undgå luftbobler er det vigtigt, at enden af blandingspidsen altid forbliver i materialet under påføringen.

2. Sprøjt Honigum Pro Light omkring den forberedte tand. Følg de tilsvarende brugsanvisninger!

Bemærk: Påfyldningen af aftryksbakken og injektionen skal afsluttes på samme tid, da den højere temperatur i munden får det injicerede materiale til at hærdne hurtigere end materialet i aftryksbakken.

3. Anbring langsomt og forsigtigt den fyldte aftryksbakke i munden indenfor bearbejdningstiden, og tag aftrykket af den forberedte tand.
4. Fjern aftrykket fra munden, så snart hærdningstiden er slut, se »Fjernelse«.

Korrigerende aftryk

Bemærk: Der må ikke gå mere end 30 minutter mellem det første aftryk og det endelige aftryk. Rengør ikke aftrykket med alkohol, da det i så fald ikke kan garanteres, at der er en sikker forbindelse imellem de to aftryksmaterialer.

1. Skær tilstrækkeligt store dræningskanaler i det første aftryk og fjern fejlbehæftede steder.
2. Efter du har testet aftrykket ved at anbringe det igen, skal du skylle det grundigt med vand og lade det tørre.
3. Påfør Honigum Pro Light rundt om den forberedte tand og på det første aftryk. Følg de tilsvarende brugsanvisninger!
4. Anbring langsomt og forsigtigt den fyldte aftryksbakke i munden indenfor bearbejdningstiden, og giv den indledningsvist et kort tryk.
5. Fjern aftrykket fra munden, så snart hærdningstiden er slut, se »Fjernelse«.

Fjernelse

- Fjern aftrykket parallelt med tændernes længdeakse i det område, hvor tænderne er blevet forberedt.
- Efter fjernelsen skal du fortsætte som beskrevet i afsnittet »Rensning og desinficering af det endelige aftryk«.

Rensning og desinficering af det endelige aftryk

- Det endelige aftryk desinficeres udelukkende ved hjælp af dypningsopløsninger.
- DMG anbefaler brugen af en 2 % glutaraldehydopløsning.
- Det må sikres, at det brugte desinfektionsmiddel er egnet til additionshærdet silikoneaftryksmateriale.
- Producentens anvisninger for den desinficerende opløsning overholdes nøje!
- Lad det endelige aftryk tørre, og opbevar det indtil støbningen, se »Opbevaring af aftrykket«.
- Se erklæringen, der er udstedt af Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), for at få flere informationer. Kommentarer fra DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA anbefaler at følge rådet fra the Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Støbning og galvanisering

- Efter du har fjernet aftrykket fra munden, skal du vente mindst 30 minutter før støbningen.
- DMG anbefaler at bruge en hård gips til særlige formål (ISO 6873:2013, type 3; Moldano, Bayer) til støbningen og en ultra hård dental gips til modellerne (ISO 6873:2013, type 4 f.eks. Fujirock II, GC).
- Aftrykket kan være belagt med kobber eller sølv.

Opbevaring af aftrykket

- Opbevar aftrykket ved 15–25 °C (59–77 °F) på et tørt sted!
- Beskyttes mod direkte sollys!
- Aftrykket er stabilt og kan støbes uden præcisionstab, selv efter der er gået nogle måneder.

Timing

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Blandingstid [sek.]		30	30	30
Arbejdstid, herunder blandingsstid* [sek.]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Hærdningstid i munden [sek.]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* De oplyste tider gælder ved en rumtemperatur på 23 °C og en normal relativ luftfugtighed på 50 %. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger disse tider. Bearbejdningstiden beskriver det tidsrum, fra blandingen er startet, indtil aftryksbakken skal anbringes i patientens mund.

Interaktioner

- Skyl eventuelle rester af retraktionsopløsningen af med vand, da de i modsat fald i visse tilfælde forlænger hærdningstiden.
- Sørg for, at aftrykket aldrig kommer i kontakt med organiske opløsningsmidler eller væsker, der indeholder opløsningsmidler, da det kan resultere i, at materialet svulmer op. Herved kan støbningen blive upræcis.
- Sørg for, at aftryksmaterialet ikke kommer i kontakt med latex-handsker. DMG anbefaler at bruge handsker på basis af PVC eller PE.
- Bland ikke Honigum Pro Putty med kondenseringshærdende silikone eller polyetheraftryksmaterialer.
- Rester af metakrylat-baserede materialer kan ændre silikoneaftryksmaterialernes hærdningsadfærd. Hvis en restaurering var forberedt på forhånd, rengøres denne og det omgivende væv omhyggeligt med gaze, der er gennemvædet med alkohol, og vandspray, før der tages aftryk.

Restrisici/bivirkninger

- Vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter. Kontroller dog produktet for skader og synlig forurening før brug.
- Der er til dato ingen kendte bivirkninger.
- Der er til dato ikke kendskab til tilfælde af overfølsomhed eller allergiske reaktioner. Reaktioner på materialets komponenter kan dog ikke udelukkes.

Advarsler/forholdsregler

- Kun til dental brug!
- Undgå kontakt med øjnene! I tilfælde af utilsigtet øjenkontakt skylles øjnene straks omhyggeligt med rigeligt vand, og om nødvendigt konsulteres en læge.
- Følg producentens brugsanvisninger for andre materialer, der bruges sammen med materialet/materialerne.
- Alvorlige uheld, der involverer dette produkt, skal indberettes til producenten (productsafety@mtcompanies.com) og til de ansvarlige tilsynsførende myndigheder.

Egenskaber af produktets ydeevne

Overholder kravene i ISO 4823:2021, type 0: kitkonsistens

Opbevaring/bortskaffelse

- Opbevares på et tørt sted ved 15 til 25 °C (59 til 77 °F).
- Beskyttes mod direkte sollys!
- Efter påføringen efterlades den brugte blandingspids på patronen som en hættel!
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen!
- Bortskaffelsen skal overholde de nationale regler.

- Avtrycket kan vara koppar- eller silverpläterat.

Förvara avtrycket

- Förvara avtrycket torrt i 15–25 °C (59–77 °F)!
- Skyddas från solljus!
- Avtrycket är stabilt och kan gjutas även efter flera månader utan att det deformeras.

Tider

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Blandningstid [s]		30	30	30
Bearbetningstid inklusive blandningstid* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Härdningstid i munnen [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Specifierade tider gäller vid en rumstemperatur på 23 °C och en normal relativ fuktighet på 50 %. Vid högre temperaturer förkortas de här tiderna, vid lägre temperaturer förlängs de. Bearbetningstiden är perioden efter att blandningen har påbörjats fram tills avtrycksskeden måste placeras i patientens mun.

Interaktioner

- Skölj bort eventuella lösningsrester med vatten, annars kan detta förlänga härdningstiden i vissa fall.
- Avtrycket ska inte komma i kontakt med organiska lösningsmedel eller vätskor som innehåller lösningsmedel, eftersom detta kan resultera i att materialet sväller, vilket i sin tur kan leda till felaktigheter i gjutningen.
- Avtrycksmaterialet ska inte heller komma i kontakt med latexhandskar. DMG rekommenderar användning av handskar som är PVC- eller PE-baserade.
- Kombinera inte Honigum Pro Putty med kondensationshärdande silikon eller polyeterbaserade avtrycksmaterial.
- Kvarvarande metakrylatbaserade material kan påverka sättning av silikonavtryckets material. Om en restauration har preparerats i förväg ska du noggrant rengöra det preparerade området och omgivande vävnad med gasväv blötlagd i alkohol och spreja med vatten innan du gör avtrycket.

Kvarstående risker/biverkningar

- Vi lägger stor vikt vid kvaliteten på våra produkter. Kontrollera om produkten har skador och synligt smuts innan användning.
- Till dags dato har inga biverkningar rapporterats.
- Inga fall av överkänslighet eller allergiska reaktioner är kända hittills. Reaktioner på komponenter i materialet kan inte uteslutas.

Varningar/försiktighetsåtgärder

- Endast för dentalt bruk!
- Undvik kontakt med ögonen! Vid oavsiktlig kontakt med ögonen ska du omedelbart skölja noggrant med mycket vatten och vid behov uppsöka läkare.
- Följ tillverkarens anvisningar för andra produkter som används med materialet/materialen.
- Allvarliga incidenter som involverar denna produkt måste rapporteras till tillverkaren (productsafety@mtcompanies.com) och ansvarig tillsynsmyndighet.

Produktens prestandaegenskaper

Uppfyller kraven för ISO 4823:2021, Typ 0: spackelkonsistens

Lagring/bortskaffande

- Förvaras torrt vid 15–25 °C (59–77 °F)!
- Skyddas från solljus!
- Efter appliceringen lämnas den använda blandningsspetsen kvar på patronen som en försegling.
- Får ej användas efter angivet hållbarhetsdatum!
- Bortskaffande ska ske i enlighet med nationella föreskrifter.

Sammansättning

Honigum Pro Putty: SiO₂, polyvinylsiloxan, vinylpolydimetylsiloxan, vaselin, aluminumsilikat, tillsatser, pigment, katalysatorer.
Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polyvinylsiloxan, paraffinolja, vaselin, polydimetylsiloxan, tillsatser, pigment, katalysatorer.
Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polyvinylsiloxan, paraffinolja, vaselin, polydimetylsiloxan, tillsatser, pigment, katalysatorer.
Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polyvinylsiloxan, paraffinolja, vinylpolydimetylsiloxan, vaselin, tillsatser, pigment, katalysatorer.

Packaging

1 MixStar Cartridge @ 380 ml, 10 MixStar Tips	
	REF 929374

5 MixStar Cartridges @ 380 ml, 50 MixStar Tips	
	REF 929375

2 Jars @ 450 ml	
Soft	REF 929364
Soft Fast	REF 929365
Rigid Fast	REF 929366

8 Jars @ 450 ml	
Soft	REF 929369
Soft Fast	REF 929370
Rigid Fast	REF 929371

Accessories

1 MixStar eMotion mixing unit 230 V int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Bottle @ 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Pro Putty




DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
092224/2025-08

CE 0482

Handling

Using the MixStar Cartridge in the MixStar eMotion



Instrukcja użycia

Polski

Opis produktu

Honigum Pro Putty to materiał do wycisków wstępnych na bazie silikonów A. Materiał jest dostępny w postaci do mieszania ręcznego oraz w napełnionym i gotowym do użycia MixStar Cartridge, który nadaje się do stosowania z mieszalnikami MixStar eMotion oraz innymi mieszalnikami dostępnymi w sprzedaży.

Przeznaczenie

Wyciski do produkcji uzupełnień protetycznych, takich jak korony, mosty, wkłady koronowe typu inlay i onlay.

Ograniczenia dotyczące użytkowania

Nie stosować masy do wycisków jednofazowych.

Wskazania

Wszystkie sytuacje stomatologiczne wymagające wycisków ostatecznych, np. utrata zęba, próchnica i uraz.

Przeciwwskazania

Nie stosować materiału w przypadku stwierdzonych alergii na którykolwiek ze składników lub alergii kontaktowych.

Grupy docelowe pacjentów

Osoby poddawane zabiegom dentystycznym.

Docelowi użytkownicy

Stomatolodzy, asystenci stomatologiczni

Uwagi dotyczące stosowania

- Zalecane czasy można znaleźć w punkcie „Czasy”.
- Aby uzyskać optymalny wynik mieszania, DMG zaleca stosowanie końcówek mieszających oferowanych przez DMG. Wszystkie końcówki mieszające są dostępne także w opakowaniach uzupełniających.
- Materiał Honigum Pro Putty może być stosowany ze wszystkimi tradycyjnymi łyżkami wyciskowymi.
- Aby poprawić przywieranie masy wyciskowej do łyżek metalowych lub plastikowych, należy nałożyć klej do łyżek przeznaczony do stosowania z silikonami A (np. DMG Tray Adhesive).

Stosowanie MixStar Cartridge w mieszalniku MixStar eMotion (Fig. w punkcie „Handling”)

Przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia „MixStar eMotion”!

1. Przesunąć mechanizm blokujący do góry, aby otworzyć MixStar Cartridge. Nie wyjmować mechanizmu blokującego z MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Zdjąć plombę z MixStar Cartridge i wyrzucić ją. Założyć nową końcówkę mieszającą [Fig. 2].
3. Zamocować końcówkę mieszającą, przesuwając mechanizm blokujący do pozycji zablokowanej [Fig. 3].
4. Umieścić MixStar Cartridge w mieszalniku MixStar eMotion [Fig. 4]. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza prawidłowe wprowadzenie wkładu.

Uwaga: przed pierwszym użyciem nowego wkładu należy wyrzucić mniej więcej pierwsze 3 cm wypuszczonego materiału.

Uwaga: po nałożeniu materiału pozostawić zużytą końcówkę mieszającą na MixStar Cartridge jako zamknięcie.

Stosowanie MixStar Cartridge w mieszalnikach innych producentów

Przestrzegać instrukcji obsługi używanego mieszalnika!

- Najpierw włożyć MixStar Cartridge do mieszalnika bez końcówki mieszającej. W przeciwnym razie nie można zagwarantować wymieszania materiału!
- W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z opisem w punkcie „Wymiana końcówki mieszającej”.

Wymiana końcówki mieszającej

Przestrzegać instrukcji obsługi używanego mieszalnika!

Uwaga: każdorazowo przed przystąpieniem do mieszania należy założyć nową końcówkę mieszającą.

1. Przesunąć mechanizm blokujący do góry.
2. Zdjąć starą końcówkę mieszającą, a także utwardzony materiał blokujący otwory we wkładzie.
3. Umieścić prawidłowo końcówkę mieszającą na odpowiednim otworze w MixStar Cartridge.
4. Zablokować końcówkę mieszającą za pomocą mechanizmu blokującego.

Postępowanie z ręcznym systemem mieszającym

Uwaga: Unikać używania rękawiczek lateksowych. Firma DMG zaleca używanie rękawiczek z PVC lub PE.

1. Z pojemników należy zawsze wyjmować równe ilości pasty bazowej i pasty katalizującej za pomocą, odpowiednio, łyżeczki kolorowej i białej.
2. Mieszanie: opuszkami palców ugniatać pastę bazową i pastę katalizującą w stosunku 1 : 1 przez 30 sekund w temperaturze pokojowej do momentu uzyskania jednolitego koloru.

Uwaga: aby uniknąć zanieczyszczenia, należy stosować rękawiczki lub folię.

3. Bezpośrednio po każdym użyciu należy zamknąć pojemniki! Wykonując tę czynność, nie wolno zamienić pokrywek!

Zalecane stosowanie

Wycisk dwuwarstwowy

1. Wypełnić łyżkę wyciskową materiałem Honigum Pro Putty. W trakcie tej czynności należy trzymać łyżkę wyciskową pod niewielkim kątem poniżej końcówki mieszającej.

Uwaga: aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza, w trakcie nakładania końcówka mieszająca musi pozostawać zanurzona w materiale.

2. Wstrzyknąć materiał Honigum Pro Light wokół opracowania. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dotyczących użycia!

Uwaga: wypełnianie łyżki wyciskowej i wstrzykiwanie należy zakończyć jednocześnie, ponieważ wyższa temperatura w jamie ustnej spowoduje szybszą polimeryzację wstrzykniętego materiału niż materiału na łyżce wyciskowej.

3. Wypełnioną łyżkę wyciskową umieścić powoli i delikatnie w jamie ustnej, zwracając uwagę na czas pracy, i wykonać wycisk opracowania.
4. Po upływie czasu polimeryzacji wyjąć wycisk z jamy ustnej, patrz „Usuwanie”.

Wycisk korekcyjny

Uwaga: nie dopuścić, aby pomiędzy wykonaniem wycisku wstępnego i wycisku ostatecznego upłynęło więcej niż 30 minut, oraz nie czyścić wycisku alkoholem, ponieważ nie można wówczas zagwarantować właściwego związania pomiędzy dwiema masami wyciskowymi.

1. W wycisku wstępnym wyciąć kanały drenujące w celu wypłukania i usunąć niedoskonałości.
2. Po przetestowaniu poprzez zmianę pozycji dokładnie wypłukać wycisk wodą i osuszyć.
3. Nałożyć materiał Honigum Pro Light wokół opracowania i na wycisk wstępny. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dotyczących użycia!
4. Wypełnioną łyżkę wyciskową umieścić powoli i delikatnie w jamie ustnej, zwracając uwagę na czas pracy, wywierając początkowo krótki nacisk.
5. Po upływie czasu polimeryzacji wyjąć wycisk z jamy ustnej, patrz „Usuwanie”.

Usuwanie

- W obszarze opracowania zębów usuwać wycisk równolegle do wzdłużnej osi zębów.
- Po usunięciu postępować w sposób opisany w punkcie „Czyszczenie i dezynfekcja wycisku ostatecznego”.

Czyszczenie i dezynfekcja wycisku ostatecznego

- Wycisk ostateczny wolno dezynfekować wyłącznie za pomocą roztworów do zanurzania.
- Firma DMG zaleca zastosowanie 2% roztworu aldehydu glutarowego.
- Upewnić się, że używany środek dezynfekujący jest wskazany do stosowania z silikonową masą wyciskową utwardzaną addycyjnie.
- Ścisłe przestrzegać instrukcji producenta roztworu dezynfekującego!
- Pozostawić wycisk ostateczny do wyschnięcia i przechowywać do produkcji odlewu, patrz „Przechowywanie wycisku”.
- Dalsze informacje: patrz oświadczenie Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii i Medycyny Jamy Ustnej (DGZMK). Komentarze DGZMK 3/93 wer. 1.0; www.dgzmk.de
- ADA zaleca przestrzeganie zaleceń Rady ds. Materiałów, Instrumentów i Sprzętu Stomatologicznego. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Produkcja odlewu i galwanizacja

- Po usunięciu wycisku z jamy ustnej należy poczekać co najmniej 30 minut przed przystąpieniem do produkcji odlewu.
- Firma DMG zaleca stosowanie twardego gipsu specjalnego przeznaczenia (ISO 6873:2013; typ 3, np. Moldano, Bayer) do przygotowania odlewu oraz ultratwardego gipsu stomatologicznego do modeli (ISO 6873:2013; typ 4, np. Fujirock II, GC).
- Wycisk może być powlekany miedzią lub srebrem.

Przechowywanie wycisku

- Przechowywać wycisk w temperaturze 15–25°C (59–77°F) w suchym miejscu!
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym!
- Wycisk jest stabilny i może posłużyć do wykonania odlewu bez utraty dokładności nawet po upływie kilku miesięcy.

Czasy

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Czas mieszania [s]		30	30	30
Czas pracy łącznie z czasem mieszania* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Czas wiązania w jamie ustnej [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Podane czasy dotyczą temperatury pokojowej 23°C i normalnej wilgotności względnej 50%. W wyższych temperaturach podane czasy ulegają skróceniu, a w niższych – wydłużeniu. Czas pracy opisuje okres od momentu rozpoczęcia mieszania do momentu, kiedy łyżka wyciskowa musi zostać umieszczona w jamie ustnej pacjenta.

Interakcje

- Wszelkie pozostałości roztworu retrakcyjnego należy spłukać dokładnie wodą. W przeciwnym razie w niektórych przypadkach mogą one doprowadzić do wydłużenia czasu polimeryzacji.
- Nigdy nie dopuszczać do zetknięcia się wycisku z rozpuszczalnikami organicznymi lub płynami zawierającymi rozpuszczalniki, ponieważ może to doprowadzić do pęcznienia materiału i wystąpienia niedokładności w odlewie.
- Nie dopuścić do kontaktu masy wyciskowej z rękawicami lateksowymi. Firma DMG zaleca używanie rękawiczek z PVC lub PE.
- Nie łączyć materiału Honigum Pro Putty z silikonami utwardzanymi kondensacyjnie lub polieterowymi masami wyciskowymi.
- Pozostałości materiałów na bazie metakrylanów mogą zmienić charakterystykę polimeryzacji silikonowych mas wyciskowych. Jeśli uzupełnienie przygotowano wcześniej, przed wyciskiem należy ostrożnie oczyścić przygotowane miejsce i otaczającą tkanę za pomocą gazika nasączonego alkoholem i natrysku wody.

Ryzyka reszkowe / działania niepożądane

- Kładziemy ogromny nacisk na jakość naszych produktów. Niemniej jednak przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń i widocznych zanieczyszczeń.
- Dotąd nie są znane żadne działania niepożądane.
- Jak dotąd nie zgłoszono przypadków nadwrażliwości ani reakcji alergicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji na składniki materiału.

Ostrzeżenia / środki ostrożności

- Wyłącznie do użytku w stomatologii!
- Unikać kontaktu z oczami! W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących wszystkich produktów używanych z materiałem/materiałami.
- Poważne incydenty związane z użyciem tego produktu należy zgłaszać producentowi (productsafety@mtcompanies.com) i odpowiedzialnym organom rejestracyjnym.

Charakterystyka wydajnościowa produktu

Spełnia wymagania normy ISO 4823:2021, typ 0: konsystencja putty

Przechowywanie/usuwanie

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15–25°C (59–77°F).
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym!
- Po nałożeniu materiału pozostawić zużytą końcówkę mieszającą na wkładzie jako zamknięcie.
- Nie używać po upływie terminu ważności!
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami krajowymi.

Skład

Honigum Pro Putty: SiO₂, poliwinylsiloksan, polidimetylosiloksan winylu, wazelina, krzemien glinu, dodatki, pigmenty, katalizatory.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, poliwinylsiloksan, olej parafinowy, wazelina, polidimetylosiloksan, dodatki, pigmenty, katalizatory.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, poliwinylsiloksan, olej parafinowy, wazelina, polidimetylosiloksan, dodatki, pigmenty, katalizatory.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, poliwinylsiloksan, olej parafinowy, polidimetylosiloksan winylu, wazelina, dodatki, pigmenty, katalizatory.

Инструкция по применению

Русский

Описание продукта

Honigum Pro Putty — это материал для создания предварительных оттисков на основе А-силикона. Материал поставляется в форме для ручного смешивания, а также в готовых к применению предварительно заполненных картриджах MixStar Cartridge, которые могут использоваться в MixStar eMotion и прочих приборах для смешивания, доступных на рынке.

Целевое назначение

Оттиски для создания реставрационных конструкций, например, коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок.

Ограничения применения

Не используйте материал для постоянных монофазных оттисков.

Показания к применению

Все стоматологические случаи, требующие создания окончательных оттисков, например, потеря зуба, кариес и травма.

Противопоказания

Не использовать материал при имеющейся аллергии на один из его компонентов или контактной аллергии.

Целевая группа пациентов

Пациенты, которые получают лечение в ходе стоматологической процедуры.

Предполагаемые пользователи

Стоматолог, ассистирующий персонал

Примечания по применению

- Рекомендуемые временные рамки при работе с материалом указаны в разделе «Расчет времени».
- Для оптимального смешивания рекомендуется использовать смесительные канюли DMG, которые можно приобрести у компании DMG. Все смесительные канюли предлагаются также с упаковками дополнительных блоков.
- Honigum Pro Putty может использоваться со всеми традиционными оттисковыми ложками.
- Для повышения адгезии материала оттиска к металлическим или пластиковым ложкам следует нанести ложечный адгезив для А-силиконов (например, DMG Tray Adhesive).

Использование MixStar Cartridge в MixStar eMotion (см. Fig. в разделе «Handling»)

Соблюдайте инструкции по применению прибора «MixStar eMotion»!

- Чтобы открыть MixStar Cartridge, поднимите блокирующий механизм вверх. Не снимайте блокирующий механизм с MixStar Cartridge [Fig. 1].
- Удалите заглушку с MixStar Cartridge и утилизируйте. Установите новую смесительную канюлю [Fig. 2].
- Закрепите смесительную канюлю, переведя блокирующий механизм в положение блокировки [Fig. 3].
- Вставьте MixStar Cartridge в MixStar eMotion [Fig. 4]. Краткий звуковой сигнал подтверждает правильную установку картриджа.

Примечание. Прежде чем использовать новый картридж в первый раз, выдавите прикл. 3 см материала и выбросьте.

Примечание. После нанесения оставьте использованную смесительную канюлю на MixStar Cartridge в качестве заглушки.

Использование MixStar Cartridge в приборах для смешивания других производителей

Соблюдайте инструкции по применению прибора для смешивания!

- Сначала вставьте MixStar Cartridge в прибор для смешивания без смесительной канюли. В противном случае надлежащее смешивание материала не может быть гарантировано!
- В данном случае следуйте инструкциям в разделе «Замена смесительной канюли».

Замена смесительной канюли

Соблюдайте инструкции по применению прибора для смешивания!

Примечание. Каждый раз перед смешиванием устанавливайте новую смесительную канюлю.

- Поднимите механизм блокировки вверх.
- Снимите использованную смесительную канюлю вместе с затвердевшим материалом, блокирующим отверстия картриджа.
- Плотно установите смесительную канюлю в соответствующее отверстие MixStar Cartridge.
- Заблокируйте смесительную канюлю с помощью механизма блокировки.

Использование системы ручного смешивания

Примечание. Не используйте латексные перчатки. DMG рекомендует использовать перчатки из ПВХ или на основе ПЭ.

- Всегда берите одинаковое количество базовой пасты и пасты катализатора из банок, используя цветную и белую ложку соответственно.
- Смешивание: кончиками пальцев замешивайте базовую пасту и пасту катализатора в соотношении 1:1 в течение 30 секунд при комнатной температуре, пока цвет не станет однородным.

Примечание. В целях профилактики загрязнения следует использовать перчатки или фольгу.

- Закрывайте банки сразу по окончании работы! Не перепутайте крышки!

Рекомендованное применение

Оттиск в технике двойного смешивания

- Заполните оттискную ложку материалом Honigum Pro Putty. При этом держите оттискную ложку под небольшим углом под смесительной канюлей.

Примечание. Чтобы избежать образования пузырьков воздуха, конец смесительной канюли должен оставаться погруженным в материал в течение всего процесса нанесения.

- Нанесите Honigum Pro Light вокруг препарированной области. Следуйте соответствующим инструкциям по применению!

Примечание. Заполнение оттискной ложки и внесение материала должны быть завершены одновременно, так как под воздействием более высокой температуры в полости рта вносимый материал схватывается быстрее, чем материал в оттискной ложке.

- Медленно и аккуратно поместите заполненную оттискную ложку в полость рта в течение рабочего времени и сделайте оттиск препарированной области.
- По завершении времени отверждения извлеките оттискную ложку из полости рта, см. раздел «Извлечение».

Двухэтапный оттиск

Примечание. Между снятием предварительного оттиска и окончательным оттиском должно пройти не более 30 минут. Не следует очищать оттиск спиртом, поскольку в этом случае надежная связь между двумя оттисковыми материалами не может быть гарантирована.

- Вырежьте дренажные каналы достаточного объема в предварительном оттиске для промывки и устраните недостатки.
- После проверки путем повторной установки тщательно промойте оттиск водой и высушите.
- Нанесите Honigum Pro Light вокруг препарированной зоны и на предварительный оттиск. Следуйте соответствующим инструкциям по применению!
- Медленно и аккуратно поместите заполненную оттискную ложку в полость рта в течение рабочего времени, первоначально применив давление на краткое время.
- По завершении времени отверждения извлеките оттискную ложку из полости рта, см. раздел «Извлечение».

Извлечение

- В зоне препарирования зубов удалите слепок параллельно продольной оси зубов.
- После извлечения следуйте инструкциям раздела «Очистка и дезинфекция окончательного оттиска».

Очистка и дезинфекция окончательного оттиска

- Дезинфекцию окончательного оттиска можно выполнять, используя только дезинфицирующие растворы.
- Компания DMG рекомендует использовать 2 % раствор глютаральдегида.
- Убедитесь, что используемое дезинфицирующее средство подходит для использования с силиконовыми оттисковыми материалами аддитивного отверждения.
- Точно следуйте инструкциям производителя дезинфицирующего раствора!
- Высушите окончательный оттиск и сохраните его до процесса отливки модели, см. раздел «Хранение оттиска».
- Для получения дополнительной информации см. Заявление Немецкого общества стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (DGZMK). Комментарии DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- Американское стоматологическое общество рекомендует следовать информации Совета по стоматологическим материалам, инструментам и оборудованию. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Отливка и гальванизация

- После извлечения оттиска из полости рта необходимо подождать не менее 30 минут до отливки.
- DMG рекомендует использовать специальный твердый зуботехнический гипс (ISO 6873:2013; тип 3, например, Moldano, Bayer) для отливки и сверхтвердый зуботехнический гипс для моделей (ISO 6873:2013, тип 4, например, Fujirock II, GC).
- Оттиск может быть покрыт медью или серебром.

Хранение оттиска

- Хранить оттиск в сухом месте при температуре 15–25 °C (59–77 °F).
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
- Оттиск стабилен и может использоваться для отливки модели даже спустя несколько месяцев без потерь в точности.

Расчет времени

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Время смешивания [с]		30	30	30
Рабочее время (включая время смешивания)* [с]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Время отверждения в полости рта [с]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Указанные значения времени действительны для комнатной температуры 23 °C и нормальной относительной влажности 50 %. Более высокая температура сокращает, более низкая — увеличивает временные интервалы. Рабочее время — это период после начала смешивания до момента, когда оттисковая ложка должна быть расположена в полости рта пациента.

Взаимодействие с другими веществами

- Тщательно смойте остатки раствора для ретракции водой, иначе в некоторых случаях время отверждения может увеличиться.
- Ни в коем случае не допускайте контакта оттиска с органическими растворителями или жидкостями, содержащими растворители, так как это может привести к набуханию материала и, следовательно, к неточностям при отливке.
- Не допускайте контакта оттискового материала с латексными перчатками. DMG рекомендует использовать перчатки из ПВХ или на основе ПЭ.
- Не комбинируйте материал Honigum Pro Putty с силиконовыми и полиэфирными материалами конденсационной полимеризации.
- Остатки материалов на основе метакрилата могут вызвать изменение характеристик отверждения силиконовых оттисков. Если реставрация была подготовлена заранее, прежде чем выполнять оттиск тщательно очистите место препарирования и окружающие ткани при помощи смоченной в спирте марли и водного спрея.

Побочные действия / остаточные риски

- Качество продукции имеет первостепенное значение. Перед использованием продукта проверьте изделие на наличие повреждений и видимых загрязнений.
- На данный момент побочных действий обнаружено не было.
- На данный момент неизвестно ни одного случая гиперчувствительности или аллергических реакций. Однако нельзя исключать возможность реакций на компоненты материала.

Предупреждения / меры предосторожности

- Только для стоматологического применения!
- Не допускать попадания в глаза! При случайном попадании в глаза немедленно тщательно промыть их большим количеством воды, при необходимости проконсультироваться с врачом.
- Следует соблюдать инструкции производителей других продуктов, используемых вместе с материалом(-ами).
- О серьезных инцидентах, связанных с данным продуктом, необходимо сообщать производителю (productsafety@mtcompanies.com) и соответствующим органам регистрации.

Характеристики продукта

Соответствует требованиям стандарта ISO 4823:2021, тип 0: мастика

Хранение / утилизация

- Хранить в сухом месте при температуре от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F).
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
- После нанесения оставьте использованную смесительную канюлю на картридже в качестве заглушки!
- Не использовать по истечении срока годности!
- Утилизация должна проводиться в соответствии с национальными регламентами.

Состав

Honigum Pro Putty: SiO₂, поливинилсилоксан, винилполидиметилсилоксан, вазелин, силикат алюминия, добавки, красители, катализаторы.
Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, поливинилсилоксан, парафиновое масло, вазелин, полидиметилсилоксан, добавки, красители, катализаторы.
Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, поливинилсилоксан, парафиновое масло, вазелин, полидиметилсилоксан, добавки, красители, катализаторы.
Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, поливинилсилоксан, парафиновое масло, винилполидиметилсилоксан, вазелин, добавки, красители, катализаторы.

Kullanım kılavuzu

Türkçe

Ürün açıklaması

Honigum Pro Putty, A-silikon esaslı bir ilk ölçü materyalidir. Materyal, elle karıştırılan çeşit olarak ve MixStar eMotion ve piyasada satılan diğer karıştırma makinelerinde kullanıma uygun, önceden doldurulmuş, kullanıma hazır MixStar Cartridge içinde satılmaktadır.

Kullanım amacı

Kuron, köprü, inley ve onley gibi indirekt restorasyonların üretimi için ölçüler.

Kullanım kısıtlamaları

Materyali tek fazlı ölçüler için kullanmayın.

Endikasyonlar

Son ölçü gerektiren tüm diş durumları örneğin diş kaybı, çürük ve travma.

Kontrendikasyonlar

Malzemeyi, bileşenlerin herhangi birine karşı bilinen alerjiler veya temas alerjileri olması durumunda kullanmayın.

Hedef hasta grubu

Bir diş prosedürünün parçası olarak tedavi uygulanan kişiler.

Hedeflenen kullanıcılar

Diş hekimi, asistan diş hekimi

Kullanımla ilgili notlar

- Önerilen süreler “Zamanlama” başlıklı bölümde bulunabilir.
- Optimum karıştırma sonucunu elde etmek için, DMG, DMG’den temin edilen karıştırma uçlarının kullanılmasını önermektedir. Tüm karıştırma uçları yedek olarak temin edilebilir.
- Honigum Pro Putty tüm geleneksel ölçü kaşıklarında kullanılabilir.
- Ölçü materyalinin metal veya plastik kaşıklara daha iyi yapışmasını sağlamak için bir A-silikon kaşık adezivi (örneğin DMG Tray Adhesive) kullanılmalıdır.

MixStar eMotion içinde MixStar Cartridge kullanılması (bkz. Fig. “Handling”)

“MixStar eMotion” ünitesinin kullanım kılavuzunu izleyin!

- MixStar Cartridge’i açmak için kilit mekanizmasını yukarıya kaydırın. Kilit mekanizmasını MixStar Cartridge’den çıkarmayın [Fig. 1].
- MixStar Cartridge’in mührünü çıkarın ve atın. Yeni bir karıştırma ucu takın [Fig. 2].
- Kilit mekanizmasını kilitli konumuna kaydırarak karıştırma ucunu güvenceye alın [Fig. 3].
- MixStar Cartridge’i MixStar eMotion’a yerleştirin [Fig. 4]. Kartuşun doğru yerleştirildiği kısa bir ses sinyaliyle onaylanır.

Not: Yeni bir kartuşu ilk defa kullanmadan önce fişkıran malzemenin yaklaşık ilk 3 cm’sini atın.

Not: Uygulamadan sonra kullanılmış karıştırma çubuğunu MixStar Cartridge üzerinde bir mühür olarak bırakın.

Diğer üreticilerin karıştırma ünitelerinde MixStar Cartridge kullanılması

Kullanılan karıştırma ünitesinin kullanım kılavuzunu izleyin!

- Önce MixStar Cartridge’i karıştırma ucu olmadan karıştırma ünitesine yerleştirin. Aksi halde materyalin gerektiği gibi karışması garanti edilemez!
- Bu durumda “Karıştırma ucunun değiştirilmesi” bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.

Karıştırma ucunun değiştirilmesi

Kullanılan karıştırma ünitesinin kullanım kılavuzunu izleyin!

Not: Karıştırmadan önce her seferinde yeni bir karıştırma ucu takın.

- Kilit mekanizmasını yukarıya kaydırın.
- Eski karıştırma ucunu çıkarın ve kartuşun deliklerini tıkayan sertleşmiş materyali temizleyin.
- Karıştırma ucunu güvenli bir şekilde kendisine ait MixStar Cartridge deliğine takın.
- Karıştırma ucunu kilitleme mekanizmasıyla yerine kilitleyin.

Elle karıştırma sisteminin kullanılması

Not: Lütfen lateks eldiven kullanmayın. DMG, PVC veya PE esaslı eldiven kullanılmasını önerir.

- Baz macunu her zaman renkli kaşıkla ve katalizör macunu beyaz kaşıkla kavanozlardan eşit miktarlarda alın.
- Karıştırma: Parmak uçlarınızı kullanarak baz macunu ile katalizör macunu oda sıcaklığında 30 saniye süreyle 1:1 oranında rengi homojen oluncaya kadar yoğurun.

Not: Kirlenmeyi önlemek için eldiven veya folyo kullanın.

3. Kavanozları kullanımdan sonra hemen tekrar kapatın! Kapların kapaklarını birbiriyle karıştırmayın.

Önerilen kullanım

Çift karıştırma ölçüsü

1. Ölçü kaşığına Honigum Pro Putty doldurun. Bunu yaparken ölçü kaşığını hafif açılı şekilde karıştırma ucunun altında tutun.

Not: Hava kabarcığı oluşmasını önlemek için karıştırma ucunun tüm uygulama boyunca materyale batırılmış olarak kalması gerekmektedir.

2. Preparasyonun etrafına Honigum Pro Light enjekte edin. İlgili kullanım kılavuzuna uyun!

Not: Ağızdaki daha yüksek sıcaklık, enjekte edilen malzemenin ölçü kaşığındaki malzemeden daha hızlı oturmasına neden olduğu için ölçü kaşığının ve enjeksiyonun doldurulması aynı zamanda yapılmalıdır.

3. Doldurulan ölçü kaşığını çalışma süresi içerisinde yavaşça ve nazikçe ağzın içine konumlandırın ve preparasyonun ölçüsünü alın.

4. Sertleşme süresinin sonunda ölçüyü ağızdan çıkarın; bkz. “Çıkarma”.

Düzeltilme ölçüsü

Not: İlk ölçü ile son ölçünün tamamlanması arasında 30 dakikadan fazla zaman geçmesine izin vermeyin ve ölçüyü alkolle temizlemeyin, çünkü o zaman iki ölçü malzemesi arasında güvenli bir bağ oluşması garanti edilemez.

- İlk ölçüye yıkama için geniş drenaj olukları açın ve kusurlu yerleri düzeltin.
- Tekrar konumlandırarak test ettikten sonra ölçüyü suyla iyice yıkayın ve kurutun.
- Preparasyonun çevresine ve ilk ölçünün üzerine Honigum Pro Light uygulayın. İlgili kullanım kılavuzuna uyun!
- Doldurulan ölçü kaşığını çalışma süresi içerisinde yavaşça ve nazikçe başlangıçta kısa süreli baskı uygulayarak ağzın içine konumlandırın.
- Sertleşme süresinin sonunda ölçüyü ağızdan çıkarın; bkz. “Çıkarma”.

Çıkarma

- Dişlerin hazırlandığı alanda ölçüyü dişlerin boylamsal eksenine paralel olarak çıkarın.
- Çıkardıktan sonra “Son ölçünün temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi” bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.

Son ölçünün temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

- Son ölçüyü yalnızca batırma solüsyonları kullanarak dezenfekte edin.
- DMG, %2’lik glutaraldehit solüsyonu kullanılmasını önerir.
- Kullanılan dezenfektanın katkıyla sertleşen silikon ölçü materyaliyle kullanılmaya uygun olduğundan emin olun.
- Dezenfektan çözeltisi üreticisinin talimatlarına harfiyen uyun!
- Son ölçüyü kurumaya bırakın ve döküm işlemine kadar saklayın, bkz. “Ölçünün saklanması”.
- Daha fazla bilgi için Alman Diş ve Ağız Hekimliği Derneği (DGZMK) tarafından yayınlanan beyana bakın. DGZMK Açıklamaları 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA şu kaynağın tavsiyelerine uyulmasını önermektedir: Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Döküm ve galvanizasyon

- Ölçüyü ağızdan çıkardıktan sonra dökümden önce en az 30 dakika bekleyin.
- DMG döküm için özel amaçlı sert alçı (ISO 6873:2013; Tip 3; örneğin Moldano, Bayer), modeller için ise ultra sert dental alçı (ISO 6873:2013, Tip 4, örneğin Fujirock II, GC) kullanılmasını önerir.
- Ölçü bakır veya gümüş kaplamalı olabilir.

Ölçüyü saklama

- Ölçüyü 15 – 25 °C (59 – 77 °F) sıcaklıkta, kuru bir yerde saklayın!
- Doğrudan güneş ışığından koruyun!
- Ölçü stabildir ve aylarca sonra dahi hassasiyetini kaybetmeden dökümde kullanılabilir.

Zamanlama

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Karıştırma süresi [sn]		30	30	30
Karıştırma süresi dahil çalışma süresi* [sn]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Ağızda sertleşme süresi [sn]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Belirlenen süreler 23 °C oda sıcaklığı ve %50 normal bağıl nem oranı için geçerlidir. Daha yüksek sıcaklıklar bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklıklar uzatır. Çalışma süresi, karıştırma işleminin başladığı andan ölçü kaşığının hastanın ağızına yerleştirilmesi gereken ana kadar geçen süreyi ifade eder.

Etkileşimleri

- Retraksiyon solüsyonu kalıntılarını suyla iyice durulayarak giderin, yoksa bunlar bazı durumlarda sertleşme süresinin uzamasına neden olabilir.
- Ölçünün organik çözücülerle veya çözücü içeren sıvılarla temas etmesine asla izin vermeyin, çünkü bunlar materyalin şişmesine ve dolayısıyla dökümde hassaslığın etkilenmesine yol açabilir.
- Ölçü materyalinin lateks eldivenlerle temas etmesine izin vermeyin. DMG, PVC veya PE esaslı eldiven kullanılmasını önerir.
- Honigum Pro Putty’yi kondenzasyon tipi silikon veya polieter ölçü materyalleriyle karıştırmayın.
- Geriye kalan metakrilat bazlı materyaller, silikon ölçü materyallerinin oturma tarzını değiştirebilir. Bir restorasyonun önceden hazırlanmış olması halinde, preparasyon ve çevreleyen dokuyu alkolü bez ile dikkatle temizleyin ve ölçüyü almadan önce su püskürtün.

Yan etkiler/artık riskler

- Ürünlerimizin kalitesine büyük önem veriyoruz. Ancak, lütfen ürünü kullanmadan önce hasar ve gözle görülür kirlenme olup olmadığını kontrol edin.
- Bugüne kadar bilinen yan etkileri yoktur.
- Şu ana kadar herhangi bir aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon vakası bilinmemektedir. Ancak, malzemenin bileşenlerine karşı oluşabilecek reaksiyonlar göz ardı edilemez.

Uyarılar/önlemler

- Yalnızca dental kullanım içindir!
- Gözle temasından kaçının! Gözlerle kazara temas ettiğinde, bol suyla iyice yıkayın ve gerekirse bir doktora danışın.
- Malzemeyle/malzemelerle kullanılan diğer ürünler için üreticinin kılavuzuna uyun.
- Bu ürünün karıştığı ciddi vakalar, üreticiye (productsafety@mtcompanies.com) ve sorumlu kayıt yetkililerine bildirilmelidir.

Ürün performans özellikleri

ISO 4823:2021, Tip 0 gereksinimlerini karşılar: Macun kıvamında

Saklama/imha

- Kuru bir yerde, 15 ila 25 °C (59 ila 77 °F) sıcaklıkta saklayın.
- Doğrudan güneş ışığından koruyun!
- Uygulamadan sonra kullanılmış karıştırma çubuğunu kartuş üzerinde mühür olarak bırakın!
- Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın!
- İmha ulusal mevzuata uygun olmalıdır.

Bileşim

Honigum Pro Putty: SiO₂, polivinilsiloksan, vinil polidimetilsiloksan, vazelin, alüminyum silikat, katkı maddeleri, pigmentler, katalizörler.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polivinilsiloksan, parafin yağı, vazelin, polidimetilsiloksan, katkı maddeleri, pigmentler, katalizörler.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polivinilsiloksan, parafin yağı, vazelin, polidimetilsiloksan, katkı maddeleri, pigmentler, katalizörler.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polivinilsiloksan, parafin yağı, vinil polidimetilsiloksan, vazelin, katkı maddeleri, pigmentler, katalizörler.

Instrucțiuni de utilizare

Română

Descrierea produsului

Honigum Pro Putty este un material de amprentare inițială pe bază de A-siliconi. Materialul este disponibil ca variantă amestecată manual și în MixStar Cartridge, cartușul gata de utilizare, umplut în prealabil, adecvat pentru utilizarea în MixStar eMotion și alte dispozitive de amestecare disponibile în comerț.

Scopul propus

Amprente pentru fabricarea restaurărilor indirecte, precum coroane, punți, inlay-uri și onlay-uri.

Restricții de utilizare

Materialul nu se va folosi pentru amprente monofazice.

Indicații

Toate situațiile dentare care necesită amprente finale, de ex. pierderea dinților, carii și traume.

Contraindicații

Nu folosiți materialul în cazul în care există alergii cunoscute la oricare dintre componente sau alergii de contact.

Grupuri țintă de pacienți

Persoanele care primesc tratament ca parte a unei proceduri dentare.

Utilizatori propuși

Dentist, asistenți dentari

Note privind utilizarea

- Timpii recomandați pot fi găsiți în secțiunea cu titlul „Timp”.
- Pentru a atinge rezultatul optim de amestecare, DMG recomandă utilizarea vârfurilor de amestec disponibile de la DMG. Toate vârfurile de amestec sunt disponibile ca rezervă.
- Honigum Pro Putty poate fi utilizat în toate tăvile de amprentă convenționale.
- Pentru a îmbunătăți aderența materialului de amprentare la tăvi de metal sau plastic, ar trebui aplicat un adeziv de tăvi pentru siliconi A (de ex. DMG Tray Adhesive).

Utilizarea MixStar Cartridge în MixStar eMotion (Fig. a se vedea secțiunea „Handling”)

Urmați instrucțiunile de utilizare pentru unitatea „MixStar eMotion”!

1. Glisați mecanismul de blocare în sus pentru a deschide MixStar Cartridge. Nu scoateți mecanismul de blocare de pe MixStar Cartridge [Fig. 1].
2. Scoateți și aruncați sigiliul MixStar Cartridge. Atașați un nou vârf de amestec [Fig. 2].
3. Asigurați vârful de amestec prin glisarea mecanismului de blocare în poziție blocată [Fig. 3].
4. Introduceți MixStar Cartridge în MixStar eMotion [Fig. 4]. Un semnal acustic scurt confirmă introducerea corectă a cartușului.

Notă: Înainte de a utiliza un cartuș nou pentru prima dată, eliminați aprox. primii 3 cm din materialul evacuat.

Notă: După aplicare, lăsați vârful de amestec utilizat pe MixStar Cartridge, pentru sigilare.

Folosirea MixStar Cartridge în unități de amestecare de la alți producători

Urmați instrucțiunile de utilizare pentru unitatea de amestecare folosită!

- Mai întâi introduceți MixStar Cartridge în unitatea de amestecare fără vârful de amestec. În caz contrar nu se poate garanta amestecarea corespunzătoare a materialului!
- În acest caz procedați în modul descris în secțiunea „Schimbarea vârfului de amestec”.

Schimbarea vârfului de amestec

Urmați instrucțiunile de utilizare pentru unitatea de amestecare folosită!

Notă: Atașați un vârf de amestec nou de fiecare dată înainte de amestecare.

1. Glisați mecanismul de blocare în sus.
2. Îndepărtați vârful de amestec vechi, la fel și orice material întărit care blochează orificiile cartușului.
3. Fixați bine vârful de amestec pe orificiul corespunzător al MixStar Cartridge.
4. Blocați vârful de amestec la locul său cu ajutorul mecanismului de blocare.

Manipularea sistemului de amestecare manuală

Notă: Vă rugăm să evitați utilizarea mănușilor din latex. DMG recomandă utilizarea mănușilor pe bază de PVC sau PE.

1. Întotdeauna luați cantități egale din pasta de bază și pasta catalizatoare din borcane, folosind lingura colorată, respectiv lingura albă.
2. Amestecare: Folosind vârful degetelor, frământați pasta de bază și pasta catalizatoare într-o proporție de 1:1 timp de 30 secunde la temperatura camerei, până ce culoarea devine omogenă.

Notă: Utilizați mănuși sau folie pentru a evita contaminarea.

3. Închideți borcanele imediat după utilizare! Nu interschimbați capacele recipientelor!

Utilizare recomandată

Amprentă cu dublă amestecare

1. Umpleți tava de amprentă cu Honigum Pro Putty. Când faceți asta, țineți tava de amprentă ușor înclinată sub vârful de amestec.

Notă: Pentru a evita bulele de aer, este important: capătul vârfului de amestec ar trebui să rămână întotdeauna scufundat în material pe parcursul aplicării.

2. Injectați Honigum Pro Light în jurul preparării. Pentru utilizare urmați instrucțiunile corespunzătoare!

Notă: Umplerea tăvii de amprentă și injectarea ar trebui finalizate în același timp, pentru că temperatura mai mare din cavitatea bucală face ca materialul injectat să se întărească mai repede decât materialul de pe tava de amprentă.

3. Poziționați tava de amprentă umplută încet și cu blândețe în cavitatea bucală în decursul timpului de lucru și luați amprenta preparării.
4. Îndepărtați amprenta din cavitatea bucală odată ce timpul de întărire s-a scurs; a se vedea „Îndepărtare”.

Amprentă corectivă

Notă: Nu permiteți să treacă mai mult de 30 minute între terminarea amprentei inițiale și amprentei finale și nu curățați amprenta cu alcool, pentru că nu există garanția unei legături sigure între cele două materiale de amprentare.

1. Tăiați canale de drenaj generoase în amprenta inițială pentru spălarea și îndepărtarea imperfecțiunilor.
2. După testarea prin repoziționare, clătiți temeinic amprenta cu apă și uscați-o.
3. Aplicați Honigum Pro Light în jurul preparării și pe amprenta inițială. Pentru utilizare urmați instrucțiunile corespunzătoare!
4. Poziționați tava de amprentă umplută încet și cu blândețe în cavitatea bucală în decursul timpului de lucru, exercitând inițial o scurtă presiune.
5. Îndepărtați amprenta din cavitatea bucală odată ce timpul de întărire s-a scurs; a se vedea „Îndepărtare”.

Îndepărtare

- În zona în care dintele a fost preparat, îndepărtați amprenta paralel cu axa longitudinală a dintelui.
- După îndepărtare, procedați în modul descris la secțiunea „Curățarea și dezinfectarea amprente finale”.

Curățarea și dezinfectarea amprente finale

- Dezinfectați amprenta finală folosind numai soluții de imersie.
- DMG recomantă utilizarea unei soluții cu glutaraldehidă 2 %.
- Asigurați-vă că dezinfectantul folosit este indicat pentru utilizarea cu material de amprentare siliconic polimerizat suplimentar.
- Urmați cu precizie instrucțiunile producătorului pentru soluția dezinfectantă!
- Lăsați amprenta finală să se usuce și depozitați-o până la turnare; a se vedea „Depozitarea amprente”.
- Pentru mai multe informații, consultați declarația emisă de Societatea Germană de Stomatologie și Medicină Orală (DGZMK). Observațiile DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA recomandă respectarea îndrumării Consiliului privind materialele, instrumentele și echipamentele dentare. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Turnare și galvanizare

- După îndepărtarea amprente din cavitatea bucală așteptați cel puțin 30 minute înainte de turnare.
- DMG recomandă utilizarea unui gips dur pentru scopuri speciale (ISO 6873:2013; tip 3, de ex. Moldano, Bayer) pentru turnare și a unui gips dentar extrem de dur pentru modele (ISO 6873:2013; tip 4, de ex. Fujirock II, GC).
- Ampretele pot fi acoperite cu cupru sau argint.

Depozitarea amprente

- Depozitați amprenta la 15–25 °C (59–77 °F), într-un loc uscat!
- A se proteja de expunerea la razele directe ale soarelui!
- Amprenta este stabilă și poate fi turnată chiar și după câteva luni fără pierderea acurateții.

Timp

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Rapid	Rigid Rapid
Timp de amestecare [s]		30	30	30
Timp de lucru, inclusiv timpul de amestecare* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Timp de întărire în cavitatea bucală [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Timpii specificați sunt valabili la temperatura camerei de 23 °C și la umiditate relativă normală de 50 %. Temperaturile mai înalte scurtează, iar temperaturile mai joase prelungesc acești timpi. Timpul de lucru descrie perioada după ce a început amestecarea până la momentul în care tava de amprentă trebuie poziționată în cavitatea bucală a pacientului.

Interacțiuni

- Clățiți orice reziduu de soluție de retracție temeinic cu apă, în caz contrar aceasta poate prelungi timpul de întărire în unele cazuri.
- Nu permiteți niciodată amprente să vină în contact cu solvenți organici sau lichide care conțin solvenți, pentru că astfel materialul se poate umfla, iar asta ar duce la imprecizii la turnare.
- Nu permiteți ca materialul de amprentare să vină în contact cu mănuși de latex. DMG recomandă utilizarea mănușilor pe bază de PVC sau PE.

- Nu amestecați Honigum Pro Putty cu silicon polimerizabil prin condensare sau materiale de amprentare cu polieteri.
- Materialele pe bază de metacrilat rămase pot influența comportamentul de întărire a materialelor pentru amprente de silicon. În cazul în care o restaurare a fost preparată anterior, curățați cu grijă prepararea și țesutul înconjurător cu tifon îmbibat cu alcool și jet de apă, înainte de luarea amprenteii.

Riscuri reziduale/Efecte secundare

- Acordăm o importanță deosebită calității produselor noastre. Cu toate acestea, vă rugăm să verificați dacă produsul prezintă deteriorări sau contaminări vizibile înainte de utilizare.
- În prezent nu se cunosc efecte secundare.
- Până în prezent nu s-au semnalat cazuri de hipersensibilitate sau reacții alergice. Cu toate acestea, reacțiile la componentele materialului nu pot fi excluse.

Avertismente/Precauții

- Numai pentru utilizare dentară!
- Evitați contactul cu ochii! În eventualitatea unui contact accidental cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și, la nevoie, consultați un medic.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru alte produse care sunt utilizate împreună cu materialul/materialele.
- Incidentele grave care implică acest produs trebuie raportate producătorului (productsafety@mtcompanies.com) și autorităților responsabile cu înregistrarea.

Caracteristicile de performanță ale produsului

Îndeplinește cerințele ISO 4823:2021, tip 0: consistența unui chit

Depozitare/Eliminare

- A se depozita în locuri uscate, la temperaturi cuprinse între 15 și 25 °C (între 59 și 77 °F).
- A se proteja de expunerea la razele directe ale soarelui!
- După aplicare, lăsați vârful de amestec utilizat pe cartuș, pentru sigilare!
- A nu se folosi după data expirării!
- Eliminarea se va face în conformitate cu reglementările naționale.

Compoziție

Honigum Pro Putty: SiO₂, polivinil siloxan, vinil polidimetilsiloxan, vaselină, silicat de aluminiu, aditivi, pigmenți, catalizatori.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polivinil siloxan, ulei de parafină, vaselină, polidimetilsiloxan, aditivi, pigmenți, catalizatori.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polivinil siloxan, ulei de parafină, vaselină, polidimetilsiloxan, aditivi, pigmenți, catalizatori.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polivinil siloxan, ulei de parafină, vinil polidimetilsiloxan, vaselină, aditivi, pigmenți, catalizatori.

Návod k použitíČesky

Popis výrobku

Honigum Pro Putty je úvodní otiskový materiál na bázi A-silikonů. Materiál je k dispozici ve variantě pro ruční míchání a v předplněné kazetě MixStar Cartridge připravené k použití, která je vhodná k použití v systému MixStar eMotion a jiných komerčně dostupných míchacích přístrojích.

Určený účel

Otisky pro výrobu nepřímých náhrad, jako jsou korunky, můstky, inlaye a onlaye.

Omezení použití

Materiál nepoužívejte pro monofázové otisky.

Indikace

Všechny dentální situace vyžadující konečné otisky, např. ztráta zubu, zubní kaz a traumatizace.

Kontraindikace

Materiál nepoužívejte, pokud víte o alergii na kteroukoliv ze složek nebo kontaktní alergii.

Cílová skupina pacientů

Osoby léčené v rámci zubního zákroku.

Určení uživatele

Zubní lékař, dentální asistenti

Poznámky k použití

- Doporučenou dobu naleznete v části nazvané „Časové rozvržení“.
- Abyste dosáhli optimálních výsledků míchání, společnost DMG doporučuje používat míchací kanyly od společnosti DMG. Všechny míchací kanyly jsou k dispozici jako náhradní balení.
- Honigum Pro Putty lze používat ve všech konvenčních otiskovacích lžicích.
- Pomocí adheziva pro lžice pro A-silikony zlepšete adhezi otiskového materiálu ke kovovým nebo plastovým lžicím (např. DMG Tray Adhesive).

Použití kazety MixStar Cartridge v systému MixStar eMotion (Fig. viz „Handling“)

Dodržujte pokyny k použití pro jednotku „MixStar eMotion“!

 - Posuňte zajišťovací mechanismus nahoru, abyste mohli kazetu MixStar Cartridge otevřít. Neodpojujte pojistný mechanismus od kazety MixStar Cartridge [Fig. 1].
 - Odstraňte těsnění z kazety MixStar Cartridge a zlikvidujte je. Nasaďte novou míchací kanylu [Fig. 2].
 - Zajistěte míchací kanylu posunutím pojistného mechanismu do zajištěné polohy [Fig. 3].
 - Vložte kazetu MixStar Cartridge do systému MixStar eMotion [Fig. 4]. Krátký akustický signál potvrdí správnost zavedení kazety.

Poznámka: Před prvním použitím nové kazety zlikvidujte přibližně první 3 cm vytlačeného materiálu.

Poznámka: Po aplikaci nechte použitou míchací kanylu na MixStar Cartridge jako uzávěr.

Použití kazety MixStar Cartridge v míchacích jednotkách od jiných výrobců

Dodržujte pokyny k použití pro použitou míchací jednotku!

- Nejdříve vložte kazetu MixStar Cartridge do míchací jednotky bez míchací kanyly. V opačném případě nelze zaručit správné smíchání materiálu!
- V takovém případě pokračujte dle popisu v části „Výměna míchací kanyly“.

Výměna míchací kanyly

Dodržujte pokyny k použití pro použitou míchací jednotku!

Poznámka: Vždy před mícháním připojte novou míchací kanylu.

 - Posuňte pojistný mechanismus nahoru.
 - Odpojte starou míchací kanylu a odstraňte veškerý ztuhlý materiál blokuující otvory kazety.
 - Nasaďte míchací kanylu pevně na odpovídající otvor kazety MixStar Cartridge.
 - Zajistěte míchací kanylu na místě pomocí pojistného mechanismu.

Manipulace se systémem k ručnímu míchání

Poznámka: Nepoužívejte latexové rukavice. Společnost DMG doporučuje používat PVC nebo PE rukavice.

 - Vždy odeberte stejné díly základní pasty a katalyzátorové pasty z nádob pomocí barevné, resp. bílé lžice.
 - Míchání: Hněte základní pastu a katalyzátorovou pastu v poměru 1:1 po dobu 30 sekund při pokojové teplotě špičkami prstů, dokud nebude barva homogenní.

Poznámka: Používejte rukavice nebo fólii, abyste předešli kontaminaci.

 - Okamžitě po použití nádoby znovu zavřete! Dávejte pozor, abyste nezaměnili víčka nádob!

Doporučené použití

Dvojité míchání otisku

 - Naplňte otiskovací lžici materiálem Honigum Pro Putty. Při tomto postupu držte otiskovací lžici pod správným úhlem pod míchací kanylou.

Poznámka: Jako prevence vzniku bublin je důležité, aby během aplikace konec míchací kanyly vždy zůstal ponořen do materiálu.

 - Aplikujte Honigum Pro Light kolem preparace. Dodržujte odpovídající návod k použití!

Poznámka: Plnění otiskovací lžice a aplikaci je nutné provést současně, jelikož vyšší teplota v ústech vede k rychlejší polymerizaci aplikovaného materiálu, než je tomu u materiálu v otiskovací lžici.

 - Pomalou a jemně vložte naplněnou otiskovací lžici do úst během pracovní doby a proveďte otisk preparace.
 - Po uplynutí doby polymerizace vytáhněte otisk z úst, viz část „Vyjmutí“.

Korekční otisk

Poznámka: Mezi dokončením úvodního otisku a konečného otisku nečekejte déle než 30 minut. Nečistěte otisk alkoholem, jelikož v takovém případě nelze zajistit bezpečné propojení dvou otiskových materiálů.

1. Protněte dostatečné odtokové kanály pro úvodní otisk, aby bylo zajištěno promytí, a odstraňte nedokonalosti.
2. Po testování s úpravou polohy pečlivě opláchněte otisk vodou a následně vysušte.
3. Naneste Honigum Pro Light kolem preparace a na úvodní otisk. Dodržujte odpovídající návod k použití!
4. Pomalu a jemně vložte naplněnou otiskovací lžici do úst během pracovní doby, v úvodu působte na krátkou dobu tlakem.
5. Po uplynutí doby polymerizace vytáhněte otisk z úst, viz část „Vyjmutí“.

Vyjmutí

- V oblasti, kde byly zuby připraveny, vytáhněte otisk paralelně s podélnou osou zubů.
- Po vytažení pokračujte dle popisu v části „Čištění a dezinfekce konečného otisku“.

Čištění a dezinfekce konečného otisku

- Dezinfikujte konečný otisk pouze pomocí ponořovacích roztoků.
- Společnost DMG doporučuje používat 2 % roztok glutaraldehydu.
- Ujistěte se, že použitý dezinfekční přípravek je určen k použití se silikonovými otiskovými materiály polymerizovanými přidáním složek.
- Přesně dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního roztoku!
- Ponechte konečný otisk vyschnout a uložte jej až do odlévání, viz část „Uskladnění otisku“.
- Další informace naleznete v prohlášení Německé společnosti pro stomatologii a ústní medicínu (DGZMK). Poznámky DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- ADA doporučuje dodržovat pokyny Rady pro stomatologické materiály, nástroje a vybavení. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Odlévání a galvanizace

- Po vytažení otiskového materiálu z úst počkejte minimálně 30 minut, než přistoupíte k odlévání.
- Společnost DMG doporučuje používat k odlévání speciální tvrdou sáдру (ISO 6873:2013; typ 3, např. Moldano, Bayer) a pro modely ultratvrdou stomatologickou sáдру (ISO 6873:2013; typ 4, např. Fujirock II, GC).
- Otisk může být pokovovaný mědí nebo stříbrem.

Uskladnění otisku

- Otisk skladujte v suchu při teplotě 15–25 °C (59–77 °F)!
- Chraňte před přímým slunečním světlem!
- Otisk je stabilní a lze jej odlévat i v odstupu několika měsíců bez ztráty přesnosti.

Časové rozvržení

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Doba míchání [s]		30	30	30
Pracovní čas včetně času míchání* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Doba polymerizace v ústech [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Uvedené časy platí pro pokojovou teplotu 23 °C a běžnou relativní vlhkost 50 %. Při vyšších teplotách jsou tyto časy kratší, při nižších teplotách delší. Pracovní doba popisuje období po zahájení míchání až do doby, kdy je otiskovací lžici nutné vložit do úst pacienta.

Interakce

- Pečlivě opláchněte reziduální retrakční roztok vodou, v opačném případě může za určitých podmínek dojít k prodloužení doby polymerizace.
- Nikdy nedovolte, aby se otisk dostal do kontaktu s organickými rozpouštědly nebo kapalinami obsahujícími rozpouštědla. Mohlo by dojít k nabobtnání materiálu a k nepřesnostem v odlitku.
- Otiskový materiál nesmí přijít do kontaktu s latexovými rukavicemi. Společnost DMG doporučuje používat PVC nebo PE rukavice.
- Nemíchejte Honigum Pro Putty se silikonem tuhnoucím kondenzační reakcí nebo s polyeterovými otiskovými materiály.
- Zbylé materiály na bázi metakrylátu mohou ovlivnit chování silikonových otiskových materiálů. Pokud byla náhrada připravena dopředu, opatrně před zhotovováním otisku očistěte preparovanou oblast a okolní tkáň gázou nasáknutou alkoholem a opláchněte proudem vody.

Reziduální rizika / vedlejší účinky

- Přestože klademe velký důraz na kvalitu našich produktů, je třeba před použitím zkontrolovat, zda produkt není poškozený a zda na něm nejsou viditelné nečistoty.
- K dnešnímu dni nejsou známy žádné vedlejší účinky.
- K dnešnímu dni nejsou známy žádné případy přecitlivělosti nebo alergických reakcí. Reakce na složky materiálu však nelze vyloučit.

Výstrahy/předběžná opatření

- Pouze pro použití ve stomatologii!
- Zabraňte zasažení očí! Při náhodném zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékaře.
- Dodržujte pokyny výrobce pro jiné produkty používané s materiálem/materiály.
- Závažné incidenty spojené s produktem je nutné nahlásit výrobci (productsafety@mtcompanies.com) a příslušným registračním úřadům.

Výkonnostní charakteristiky produktu

Splňuje požadavky normy ISO 4823:2021, typ 0: tmelová konzistence

Skladování/likvidace

- Skladujte na suchém místě při teplotě 15 až 25 °C (59 až 77 °F).
- Chraňte před přímým slunečním světlem!
- Po aplikaci nechte použitou míchací kanylu na kazetě jako uzávěr!
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti!
- Likvidace musí odpovídat národním předpisům.

Složení

Honigum Pro Putty: SiO₂, polyvinyl siloxan, vinylpolydimethylsiloxan, vazelíny, křemičitan hlinitý, přísady, pigmenty, katalyzátory.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, polyvinyl siloxan, parafinový olej, vazelíny, polydimethylsiloxan, přísady, pigmenty, katalyzátory.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, polyvinyl siloxan, parafinový olej, vazelíny, polydimethylsiloxan, přísady, pigmenty, katalyzátory.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, polyvinyl siloxan, parafinový olej, vinylpolydimethylsiloxan, vazelíny, přísady, pigmenty, katalyzátory.

Οδηγίες χρήσηςΕλληνικά

Περιγραφή προϊόντος

Το Honigum Pro Putty είναι ένα αρχικό αποτυπωτικό υλικό από Α-σιλικόνες. Το υλικό διατίθεται ως εκδοχή για χειροκίνητη ανάμιξη εντός του έτοιμου για χρήση προγεμισμένου φυσιγγίου MixStar Cartridge, το οποίο είναι συμβατό με το MixStar eMotion και άλλες συσκευές ανάμιξης του εμπορίου.

Προβλεπόμενη χρήση

Αποτυπώματα για την κατασκευή έμμεσων αποκαταστάσεων, όπως στεφάνες, γέφυρες, ένθετα και επένθετα.

Περιορισμοί χρήσης

Μη χρησιμοποιείτε το υλικό για μονοφασικές αποτυπώσεις.

Ενδείξεις

Όλα τα οδοντιατρικά περιστατικά που απαιτούν τελική αποτύπωση, όπως απώλεια δοντιού, τερηδόνα και τραύματα.

Αντενδείξεις

Μη χρησιμοποιείτε το υλικό σε περίπτωση που υπάρχουν γνωστές αλλεργίες σε οποιαδήποτε από τα συστατικά ή αλλεργίες εξ επαφής.

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών

Άτομα που λαμβάνουν θεραπεία ως μέρος οδοντιατρικής επέμβασης.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Οδοντίατρος, βοηθός οδοντίατρου

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Οι συνιστώμενοι χρόνοι είναι διαθέσιμοι στην ενότητα «Χρόνος».
- Για να πετύχετε βέλτιστο αποτέλεσμα ανάμιξης, η DMG προτείνει τη χρήση των άκρων ανάμιξης που διατίθενται από την ίδια. Όλα τα άκρα ανάμιξης διατίθενται και ως συσκευασίες αναπλήρωσης.
- Το Honigum Pro Putty μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τυπικά δισκάρια αποτύπωσης.
- Για καλύτερη συγκόλληση του αποτυπωτικού υλικού στα μεταλλικά ή πλαστικά δισκάρια, εφαρμόστε συγκολλητικό δισκαρίου για Α-σιλικόνες (π.χ. DMG Tray Adhesive).

Χρήση του φυσιγγίου MixStar Cartridge στο MixStar eMotion (Fig. βλ. «Handling»)

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής «MixStar eMotion»!
1. Σύρτε τον μηχανισμό κλειδώματος προς τα πάνω για να ανοίξετε το φυσίγγιο MixStar Cartridge. Μην αφαιρείτε τον μηχανισμό κλειδώματος από το φυσίγγιο MixStar Cartridge [Fig. 1].
 2. Αφαιρέστε το πώμα από το φυσίγγιο MixStar Cartridge και πετάξτε το. Τοποθετήστε το νέο άκρο ανάμιξης [Fig. 2].
 3. Ασφαλίστε το άκρο ανάμιξης σέρνοντας τον μηχανισμό κλειδώματος προς την θέση κλειδώματος [Fig. 3].
 4. Εισαγάγετε το φυσίγγιο MixStar Cartridge στο MixStar eMotion [Fig. 4]. Μία σύντομη ακουστική ένδειξη υποδεικνύει την ορθή εισαγωγή του φυσιγγίου.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε ένα καινούριο φυσίγγιο για πρώτη φορά, απορρίψτε περίπου τα 3 πρώτα εκατοστά του εξαχθέντος υλικού.

Σημείωση: Μετά τη χρήση, αφήστε το χρησιμοποιημένο άκρο ανάμιξης πάνω στο MixStar Cartridge ως πώμα.

Χρήση του φυσιγγίου MixStar Cartridge σε συσκευές ανάμιξης άλλων κατασκευαστών

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής ανάμιξης που χρησιμοποιείτε!
- Εισαγάγετε αρχικά το φυσίγγιο MixStar Cartridge στη συσκευή ανάμιξης χωρίς το άκρο ανάμιξης. Διαφορετικά, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ορθή ανάμιξη του υλικού!
 - Στην προκειμένη περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Αλλαγή του άκρου ανάμιξης».

Αλλαγή του άκρου ανάμιξης

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής ανάμιξης που χρησιμοποιείτε!

Σημείωση: Τοποθετήστε ένα νέο άκρο ανάμιξης πριν από κάθε ανάμιξη.

1. Σύρτε τον μηχανισμό κλειδώματος προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το παλιό άκρο ανάμιξης καθώς και σκληρυμένα υλικά που φράζουν τα ανοίγματα του φυσιγγίου.
3. Τοποθετήστε το άκρο ανάμιξης στην αντίστοιχη υποδοχή του φυσιγγίου MixStar Cartridge.
4. Ασφαλίστε το άκρο ανάμιξης με τον μηχανισμό κλειδώματος.

Χειρισμός του χειροκίνητου συστήματος ανάμιξης

Σημείωση: Αποφύγετε τη χρήση γαντιών από λάτεξ. Η DMG συνιστά τη χρήση γαντιών από PVC ή PE.

1. Λαμβάνετε πάντα ίσες ποσότητες πάστας βάσης και πάστας καταλύτη από τα δοχεία χρησιμοποιώντας το χρωματιστό και το λευκό κουτάλι αντίστοιχα.
2. Ανάμιξη: Μαλάξτε την πάστα βάσης και την πάστα καταλύτη με τα άκρα των δακτύλων σε αναλογία 1:1 για 30 δευτερόλεπτα, σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι να ομογενοποιηθεί το χρώμα.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε γάντια ή σελοφάν για την αποφυγή μόλυνσης.

3. Ξανακλείστε τα δοχεία αμέσως μετά τη χρήση! Μην αντιστρέψετε τα πώματα των δοχείων!

Προτεινόμενη χρήση

Αποτύπωμα διπλής ανάμιξης

1. Γεμίστε το δισκάριο αποτύπωσης με Honigum Pro Putty. Κατά τη διαδικασία, κρατήστε το δισκάριο αποτύπωσης σε ελαφρώς κεκλιμένη θέση κάτω από το άκρο ανάμιξης.

Σημείωση: Για την αποφυγή φυσαλίδων, η μύτη του άκρου ανάμιξης πρέπει να παραμένει εμβυθισμένη στο υλικό καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

2. Εγχύστε Honigum Pro Light γύρω από το παρασκεύασμα. Ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης!

Σημείωση: Η πλήρωση του δισκαρίου αποτύπωσης και η έγχυση πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, διότι, λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας του στόματος, το υλικό πήζει πιο γρήγορα απ' ό,τι στο δισκάριο αποτύπωσης.

3. Τοποθετήστε το γεμισμένο δισκάριο αποτύπωσης αργά και προσεκτικά μέσα στο στόμα εντός του χρόνου δράσης και αποτυπώστε την παρασκευασμένη περιοχή.
4. Αφαιρέστε το αποτύπωμα από το στόμα στο τέλος του χρόνου πήξης, βλ. «Αφαίρεση».

Διορθωτικό αποτύπωμα

Σημείωση: Μην αφήσετε να περάσουν πάνω από 30 λεπτά μεταξύ της ολοκλήρωσης του αρχικού και του τελικού αποτυπώματος και μην καθαρίσετε το αποτύπωμα με αλκοόλη, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή συγκόλληση των δύο αποτυπωτικών υλικών.

1. Χαράξτε ευρύχωρες διόδους αποστράγγισης στο αρχικό αποτύπωμα για το πλύσιμο και διορθώστε τις ατέλειες.
2. Αφού επανατοποθετήσετε το αποτύπωμα για δοκιμή, ξεπλύνετε καλά με νερό και στεγνώστε.
3. Εφαρμόστε Honigum Pro Light γύρω από το παρασκεύασμα και πάνω στο αρχικό αποτύπωμα. Ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης!
4. Τοποθετήστε το γεμισμένο δισκάριο αποτύπωσης αργά και προσεκτικά μέσα στο στόμα εντός του χρόνου δράσης, ασκώντας αρχικά πίεση για σύντομο χρονικό διάστημα.
5. Αφαιρέστε το αποτύπωμα από το στόμα στο τέλος του χρόνου πήξης, βλ. «Αφαίρεση».

Αφαίρεση

- Στην περιοχή όπου έχουν παρασκευαστεί τα δόντια, αφαιρέστε το αποτύπωμα παράλληλα προς τον διαμήκη άξονα των δοντιών.
- Μετά την αφαίρεση, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Καθαρισμός και απολύμανση τελικού του αποτυπώματος».

Καθαρισμός και απολύμανση του τελικού αποτυπώματος

- Απολυμάνετε το τελικό αποτύπωμα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά διαλύματα εμβύθισης.
- Η DMG συνιστά τη χρήση διαλύματος γλουταραλδεϋδης 2 %.
- Βεβαιωθείτε ότι το απολυμαντικό που χρησιμοποιείτε ενδείκνυται για χρήση με αποτυπωτικό υλικό πολυμερισμένης σιλικόνης αθροιστικού τύπου.
- Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού διαλύματος!
- Αφήστε το τελικό αποτύπωμα να στεγνώσει και αποθηκεύστε μέχρι τη χύτευση, βλ. «Αποθήκευση του αποτυπώματος».
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση της Γερμανικής Εταιρείας Οδοντιατρικής και Στοματολογίας (DGZMK). Σχόλια της DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de
- Η ADA (American Dental Association) συνιστά τα ακόλουθα καθ' υπόδειξη του Συμβουλίου οδοντιατρικών υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

Χύτευση και γαλβανισμός

- Αφού αφαιρέσετε το αποτύπωμα από το στόμα, περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά προτού προβείτε στη χύτευση.
- Η DMG συνιστά τη χρήση εξειδικευμένης σκληρής γύψου (ISO 6873:2013, τύπος 3, π.χ. Moldano, Bayer) για τη χύτευση και υπέρσκληρης οδοντιατρικής γύψου για τα προπλάσματα (ISO 6873:2013, τύπος 4, π.χ. Fujirock II, GC).
- Το αποτύπωμα μπορεί να έχει χάλκινο ή ασημένιο πλέγμα.

Αποθήκευση του αποτυπώματος

- Φυλάσσετε το αποτύπωμα στους 15 – 25 °C (59 – 77 °F) σε στεγνό μέρος!
- Προφυλάξτε από την άμεση έκθεση στον ήλιο!
- Το αποτύπωμα είναι σταθερό και μπορεί να ντουμπλαριστεί ακόμα και μετά από μήνες, χωρίς να επηρεαστεί η ακρίβεια.

Χρόνος

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Χρόνος ανάμιξης [s]		30	30	30
Χρόνος δράσης συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ανάμιξης* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
Χρόνος πήξης στο στόμα [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* Οι αναφερόμενοι χρόνοι ισχύουν για συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου 23 °C και φυσιολογική σχετική υγρασία 50 %. Υψηλότερες θερμοκρασίες επιταχύνουν τους χρόνους αυτούς ενώ χαμηλότερες τους παρατείνουν. Ο χρόνος δράσης αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την αρχή της ανάμιξης μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να τοποθετηθεί στο δισκάριο αποτύπωσης στο στόμα του ασθενούς.

Αλληλεπιδράσεις

- Ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα αντιπηκτικού διαλύματος με νερό. Διαφορετικά, ενδέχεται να παραταθεί ο χρόνος πήξης σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Μην αφήνετε ποτέ να έρθει το αποτύπωμα σε επαφή με οργανικούς διαλύτες ή με υγρά που περιέχουν διαλύτες, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη διόγκωση του υλικού και κατά συνέπεια ανακρίβειες κατά τη χύτευση.
- Μην αφήνετε να έρθει το αποτυπωτικό υλικό σε επαφή με γάντια λάτεξ. Η DMG συνιστά τη χρήση γαντιών από PVC ή PE.
- Μην αναμιγνύετε το Honigum Pro Putty με πολυμεριζόμενη σιλικόνη συμπίκνωσης ή με αποτυπωτικά υλικά πολυαιθέρα.
- Τα υπολείμματα υλικών με βάση μεθακρυλικών ενώσεων ενδέχεται να αλλοιώσουν τη συμπεριφορά των αποτυπωτικών υλικών σιλικόνης. Σε περίπτωση ήδη

παρασκευασμένης αποκατάστασης, καθαρίστε προσεκτικά την παρασκευή και τους περιβάλλοντες ιστούς με γάζα εμποτισμένη με αλκοόλη και ψεκάστε νερό πριν από τη λήψη του αποτυπώματος.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι/παρενέργειες

- Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας. Παρ’ όλα αυτά, συνιστούμε να ελέγξετε το προϊόν για τυχόν φθορές και ορατή μόλυνση πριν από τη χρήση.
- Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες.
- Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερευαισθησίας ή αλλεργικών αντιδράσεων. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν αντιδράσεις σε συστατικά του υλικού.

Προειδοποιήσεις/προφυλάξεις

- Μόνο για οδοντιατρική χρήση!
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια! Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως και διεξοδικά με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ιατρό, εφόσον απαιτηθεί.
- Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το υλικό/τα υλικά.
- Σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή (productsafety@mtcompanies.com) και στις αρμόδιες αρχές.

Χαρακτηριστικά απόδοσης προϊόντος

Πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 4823:2021, τύπος 0: πυκνότητα στόκου

Αποθήκευση/διάθεση

- Αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος από 15 έως 25 °C (59 έως 77 °F).
- Προφυλάξτε από την άμεση έκθεση στον ήλιο!
- Μετά τη χρήση, αφήστε το χρησιμοποιημένο άκρο ανάμιξης πάνω στο φυσίγγιο ως πώμα!
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης!
- Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

Σύνθεση

Honigum Pro Putty: SiO₂, πολυβινυλοσιλοξάνιο, βινυλικό πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, βαζελίνη, πυριτικό αργίλιο, πρόσθετα, χρωστικές, καταλύτες.

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, πολυβινυλοσιλοξάνιο, παραφινέλαιο, βαζελίνη, πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, πρόσθετα, χρωστικές, καταλύτες.

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, πολυβινυλοσιλοξάνιο, παραφινέλαιο, βαζελίνη, πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, πρόσθετα, χρωστικές, καταλύτες.

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, πολυβινυλοσιλοξάνιο, παραφινέλαιο, βινυλικό πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, βαζελίνη, πρόσθετα, χρωστικές, καταλύτες.

使用说明	中文版
产品描述	
Honigum Pro Putty 是 A 型硅橡胶所制的初始印模材料。该材料有手动混合型和即用型预填充 MixStar Cartridge 两种款式可供使用,适用于 MixStar eMotion 和市面所售的其他混合器。	
预期用途	
印模,用于制作齿冠、齿桥、镶嵌体和高嵌体等间接修复体。	
使用限制	
切勿将该材料用于单相印模。	
适应症	
需要最终印模的所有牙齿状况,例如:牙质损失、龋齿和创伤。	
禁忌症	
若患者对任何成分过敏,或存在接触性过敏,请勿使用该材料。	
患者目标群体	
接受牙科手术治疗的患者。	
目标用户	
牙科医生、牙科助理	
使用注意事项	
- 建议的时间可参见标题为“定时”的部分。 - 为了获得最优的混合效果,DMG 建议使用 DMG 提供的混合头。所有的混合头均可作为补充。 - Honigum Pro Putty 可用于所有传统型印模托盘。 - 为了提高印模材料与金属或塑料托盘的粘合力,可使用 A 型硅橡胶的托盘粘结剂(如 DMG Tray Adhesive)。	

在 MixStar eMotion 中使用 MixStar Cartridge(Fig.参见“Handling”)

请遵守“MixStar eMotion”装置的使用说明!

- 向上滑动锁定机制,打开 MixStar Cartridge。切勿将锁定机制移出 MixStar Cartridge [Fig. 1]。
- 揭开 MixStar Cartridge 的盖帽,将其丢弃。安装新的混合头 [Fig. 2]。
- 滑动锁定机制至锁定位置,保护混合头 [Fig. 3]。
- 将 MixStar Cartridge 插入 MixStar eMotion [Fig. 4]。正确插入药筒时会发出短暂的声音提示。

注:首次使用新药筒前,请丢弃弹出材料的前部约 3cm 段。

注:施用完毕后,将用过的混合头留在 MixStar Cartridge 上用作密封。

在其他生产商的混合器中使用 MixStar Cartridge

请遵守所用混合装置的使用说明!

- 首先,将 MixStar Cartridge 不带混合头插入混合装置。否则,无法确保材料能够恰当混合!
- 下文描述了“更换混合头”部分。

更换混合头

请遵守所用混合装置的使用说明!

注:每次混合前,安装新的混合头。

- 向上滑动锁定机制。
- 除去旧的混合头,并清除堵住药筒口的任何硬化材料。
- 将混合头固定于相应的 MixStar Cartridge 药筒口。
- 使用锁定机制将混合头锁定。

装卸手动混合系统

注:请避免使用乳胶手套。DMG 推荐使用聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)材料的手套。

- 务必分别使用有色刮匙和白色刮匙从罐中取出等量的基质膏体和催化剂膏体。
- 混合: 在室温下用指尖以 1:1 比例揉捏基质膏体和催化剂膏体 30 秒,直至颜色均匀为止。

注:戴上手套或使用铝箔以避免污染。

- 使用完毕后立即盖上罐!请勿混淆容器盖!

推荐使用方法

双重混合印模

- 将印模托盘填满 Honigum Pro Putty。填充过程中,轻微倾斜印模托盘,置于混合头下方。

注:为避免气泡,使用过程中应将混合头末端始终浸在材料中。

- 在备体周围注入 Honigum Pro Light。请遵循相应的使用说明!

注:印模托盘的填充和注入应同时结束,因为较高的口内温度会导致注入材料比印模托盘中的材料更快固化。

- 在工作时间内将填充好的印模托盘缓慢轻柔地置于口中,以取得备体的印模。
- 固化时间结束后即将印模从口中取出,参见“取出”。

矫正印模

注:完成初始印模和最终印模之间的时间不得超过 30 分钟,且不要使用酒精清洁印模,否则将无法保证两种印模材料之间的牢固粘接。

- 在初始印模材料中切割出足够空间的排水通道,以清洗并去除瑕疵。
- 通过重新定位进行测试后,用水彻底冲洗印模,然后晾干。
- 在备体周围和初始印模上使用 Honigum Pro Light。请遵循相应的使用说明!
- 在工作时间内将填充好的印模托盘缓慢轻柔地置于口中,最初快速施加压力。
- 固化时间结束后即将印模从口中取出,参见“取出”。

取出

- 在备牙区域,移除与牙齿纵轴平行的印模。
- 下文描述了取出后的“最终印模材料的清洗和消毒”部分。

- 最終印模材料の洗浄と消毒**
- 仅可用浸渍溶液消毒最终印模材料。
 - DMG 推荐使用 2% 的戊二醛溶液。
 - 确保所用消毒液可用于多余固化硅橡胶印模材料的消毒。
 - 务请严格遵循消毒液生产商的使用说明!
 - 将最终印模材料风干储存至浇注, 见“印模材料的储存”。
 - 有关更多信息, 请参见德国牙科和口腔医学会 (DGZMK) 发布的声明。DGZMK 3/93 V 1.0 的相关评论; www.dgzmk.de
 - 美国牙医学会 (ADA) 建议遵循学会有关牙科材料、仪器和设备的建议。JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

- 浇注和电镀**
- 从口腔内取出印模后, 等待至少 30 分钟后再浇注。
 - DMG 推荐使用特殊用途的硬质灰膏(ISO 6873:2013; 型号 3, 例如 Moldano, Bayer) 进行浇注, 以及一种极硬的牙科石膏进行制模(ISO 6873:2013; 型号 4, 例如 Fujirock II, GC)。
 - 印模材料可以镀铜或镀银。

- 印模保存**
- 请储存在 15 至 25°C (59 至 77°F) 的干燥处!
 - 避免直接暴露于日光下!
 - 印模材料性质稳定, 数月后仍可准确浇注。

定时				
Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
混合时间[秒]		30	30	30
工作时间包含混合时间* [秒]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
口内固化时间[秒]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* 此处时间是指在室温 23 °C 和正常相对空气湿度为 50% 的条件下的有效时间。温度越高时间越短, 反之则时间越长。工作时间是指从混合开始后直到必须将印模托盘置于患者口中的时间。

- 相互作用**
- 用水彻底冲洗掉任何残留的收缩溶液, 否则在某些情况下可能会延长固化时间。
 - 本印模不得与有机溶剂或含溶剂液体接触, 否则可能导致材料膨胀, 影响浇注准确性。
 - 印模材料不可接触乳胶手套。DMG 推荐使用聚氯乙烯 (PVC) 或聚乙烯 (PE) 材料的手套。
 - 请勿将 Honigum Pro Putty 与 凝结固化硅橡胶或聚醚印模材料混合。
 - 残留的甲基丙烯酸酯基材料可能会改变硅树脂印模材料的固化性能。如果之前制备了修复体, 则在取印模前需要使用浸透的纱布和水喷雾仔细清洗预备体和周围组织。

- 残留风险/副作用**
- 虽然我们高度重视产品的质量, 但在使用前也先请检查产品是否有损坏和可见脏污。
 - 至今未发现任何副作用。
 - 迄今为止未报告任何超敏或过敏反应的情况。然而, 不排除个别对材料成分过敏者。

- 警告/预防措施**
- 仅用于牙科!
 - 避免接触眼睛! 若不慎入眼, 请立即用大量清水彻底冲洗眼部, 必要时咨询医生。
 - 若需与其他产品合用, 请参阅本材料的制造商使用说明。
 - 使用本产品时发生的任何严重事故都应向制造商(productsafety@mtcompanies.com) 和责任登记机关报告。

产品性能特性

符合 ISO 4823:2021, 0 型: 胶泥一致性

- 储存/处置**
- 请储存在 15 至 25°C (59 至 77°F) 的干燥处!
 - 避免直接暴露于日光下!
 - 施用完毕后, 将用过的混合头留在 Automix Cartridge 上 用作密封!
 - 超出保质期后请勿使用!
 - 必须依据国家规定进行处置。

组成成分

Honigum Pro Putty: SiO₂, 聚乙烯基硅氧烷、乙烯基聚二甲基硅氧烷、凡士林、硅酸铝、添加剂、颜料、催化剂。
Honigum Pro Putty Soft: SiO₂, 聚乙烯基硅氧烷、石蜡油、凡士林、聚二甲基硅氧烷、添加剂、颜料、催化剂。
Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂, 聚乙烯基硅氧烷、石蜡油、凡士林、聚二甲基硅氧烷、添加剂、颜料、催化剂。
Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂, 聚乙烯基硅氧烷、石蜡油、乙烯基聚二甲基硅氧烷、凡士林、添加剂、颜料、催化剂。

取扱説明書 **日本語**

製品概要

Honigum Pro Puttyは、Aシリコーンをベースとした一次印象材です。この材料では、ハンドミックス用と、MixStar eMotionやその他の市販の練和器での使用に適した、すぐに使用可能な充填済みのMixStar Cartridgeが用意されています。

目的

クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーなどの間接修復物製作作用の印象採得。

使用上の制限

一回法印象にはこの材料を使用しないでください。

適応用途

最終印象を必要とするすべての歯科状況。例: 歯牙欠損、う蝕、外傷など。

禁忌

何らかの含有材料成分に対するアレルギーが既知である場合、または接触アレルギーがある場合は使用しないでください。

患者対象グループ

歯科治療中の患者。

対象ユーザ

歯科医、歯科助手

- 使用上の注意**
- 推奨する時間は、「タイミング」セクションに記載しています。
 - 最適な練和結果を得るためにもDMG製造のミキシングチップの使用をおすすめします。全てのミキシングチップは単体で購入可能です。
 - Honigum Pro Puttyは、従来型のすべての印象トレーで使用できます。
 - 金属トレーまたはプラスチックトレーへの印象材の接着性を改善するために、Aシリコーン用トレー接着剤を塗布してください (DMG Tray Adhesive など)。

MixStar eMotion での MixStar Cartridge の使用 (Fig.は「Handling」を参照)

- 「MixStar eMotion」の取扱説明書に従ってください。
1. ロック機構を上スライドし、MixStar Cartridgeを開きます。ロック機構をMixStar Cartridgeから取り外さないでください[Fig.1]。
 2. MixStar Cartridgeのシールを取り除き、廃棄します。新しいミキシングチップ[Fig.2]を取り付けます。
 3. ロック機構をロックポジションにスライドし、ミキシングチップを固定します[Fig.3]。
 4. MixStar CartridgeをMixStar eMotionに挿入します[Fig.4]。正しく挿入された場合は、カチッという音がします。

注意: 新しいカートリッジを初めて使用する場合は、最初の3cmを廃棄してください。

注意: 塗布後は、密封するために使用済みのミキシングチップはMixStar Cartridgeに取り付けたままにしてください。

他社製ミキシングユニットでのMixStar Cartridgeの使用

- 使用するミキシングユニットの取扱説明書に従ってください。
- 最初にミキシングチップを取り付けていないMixStar Cartridgeをミキシングユニットに挿入します。それ以外の方法では、材料の適切な練和を保証できません。
 - この場合、「ミキシングチップの交換」セクションの説明に従ってください。

ミキシングチップの交換

使用するミキシングユニットの取扱説明書に従ってください。

注意: 練和前に、毎回新しいミキシングチップを取り付けます。

1. ロック機構を上スライドします。
2. 古いミキシングチップと、カートリッジの開口部を塞いでいる硬化物を取り除きます。

3. ミキシングチップを対応するMixStar Cartridgeの開口部にしっかりと取り付けます。
4. ロック機構を使用して、ミキシングチップを所定の位置に固定します。

ハンドミックスシステムの取り扱い

注意:ラテックス手袋の使用は避けてください。DMGは、PVC (ポリ塩化ビニル) またはPE (ポリエチレン材料) を使用した手袋の使用を推奨します。

1. 瓶に入ったベースペーストと触媒ペーストは、色の付いたスプーンと白いスプーンを使い、必ず等量ずつ取り出します。
2. 練和: 1:1の割合のベースペーストと触媒ペーストを室温で30秒間、均一になるまで指先で練ります。

注意:汚染を避けるため、手袋またはホイルを使用してください。

3. 使用後は、すぐに瓶を閉じてください。容器の蓋を取り違えないようにしてください。

推奨用途

一回法連合印象

1. 用意したトレーをHonigum Pro Puttyで満たします。その際に、印象トレーをミキシングチップ下で少し傾けて持ちます。

注意:気泡の発生を防ぐために、塗布中のミキシングチップの先端は常に材料に浸漬されているようにしてください。

2. 支台歯のPro周囲にHonigum Pro Lightを注入します。関連する取扱説明書の指示に従ってください。

注意:これは、注入した材料は口腔内の高い温度により、印象トレーの材料よりも早く硬化するためです。

3. 充填した印象トレーを作業時間内にゆっくり静かに口腔内に挿入し、支台歯の印象を採得します。
4. 硬化時間が経過したら、口腔内の印象を外します。「外し方」を参照してください。

二次印象

注意:一次印象が完成してから最終印象まで30分以上経過させないでください。また、印象をアルコールで清掃しないでください。2つの印象材料間の確実な接着が保証されなくなります。

1. 一次印象にたっぷりとした排水溝を刻み、汚れを洗い落します。
2. 位置を変えてテストした後、印象を水でよくすすぎ、乾燥させます。
3. Honigum Pro Lightを支台歯の周り、一次印象に塗布します。関連する取扱説明書の指示に従ってください。
4. 充填した印象トレーを作業時間内にゆっくり静かに口腔内に挿入し、最初は軽く圧迫します。
5. 硬化時間が経過したら、口腔内の印象を外します。「外し方」を参照してください。

外し方

- 支台歯部分では、歯の縦軸に平行に印象を外します。
- 外したら「最終印象の清掃と消毒」セクションの説明に従って処置を行います。

最終印象の清掃と消毒

- 最終印象の消毒は、溶液への浸漬のみで行います。
- DMGは、2%グルタルアルデヒド溶液の使用を推奨します。
- 使用する消毒液が付加硬化シリコーン印象材の使用に適していることを確認してください。
- 消毒液メーカーの取扱説明書の指示に正確に従ってください。
- 最終印象は乾燥させ鑄造まで保存します。「印象の保存」を参照してください。
- 詳細については、ドイツ歯科口腔医学会 (DGZMK) の声明を参照してください。DGZMK 3/93 V 1.0のコメント:www.dgzmk.de
- ADAは、歯科材料、器具及び機器に関する協議会の助言に従うことを推奨します。JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

鑄造と亜鉛メッキ

- 口腔内から印象を外してから鑄造までは、最低30分以上あけます。
- DMG は、鑄造用には特殊用途硬石膏(ISO 6873:2013;タイプ3。例:Moldano, Bayerなど)、模型には超硬石膏(ISO 6873:2013;タイプ4。例:Fujirock II, GCなど)の使用を推奨します。
- 印象には銅メッキ、銀メッキを施すことができます。

印象の保存

- 印象は15 ~ 25°C(59 ~ 77°F)の乾燥した場所で保管してください。
- 直射日光を避けてください。
- 印象は安定しているため、数か月後でも精度を落とすことなく鑄造できます。

タイミング

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
混合時間 [s]		30	30	30
処理時間(練和時間を含む) [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
口腔内での硬化時間 [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* 指定の時間は、室温23°C、標準相対湿度50%で有効です。室温が高い場合は時間が短く、低い場合は長くなります。作業時間は、練和を開始してから、患者の口腔内に印象トレーを挿入し保持するまでの時間を示します。

相互作用

- 歯肉圧排液が残留していると硬化時間が長くなることがあるため、水で完全に洗い流してください。
- 印象が有機溶剤または溶剤を含む液体と接触しないようにしてください。接触すると、材料が膨張し、正確な鑄造ができなくなる可能性があります。
- 印象材がラテックス手袋に接触しないようにしてください。DMGは、PVC (ポリ塩化ビニル) またはPE (ポリエチレン材料) を使用した手袋の使用を推奨します。
- DMGは、PVC (ポリ塩化ビニル) またはPE (ポリエチレン材料) を使用した手袋の使用を推奨します。Honigum Pro Puttyを、縮合重合型硬化シリコーンまたはポリエーテル印象材と混ぜないでください。
- メタクリル樹脂をベースとする材料が残っていると、シリコーン印象材の硬化挙動が変化する可能性があります。歯冠修復が事前に行われている場合には、アルコールを浸したガーゼと水スプレーで歯冠修復部分と周りの細胞を丁寧に清掃してから印象を取るようにしてください。

残存リスク/副作用

- 当社は製品の品質に大きな重視を置いています。ただし、使用前に製品に損傷や目視可能な汚染がないかご確認ください。
- 現在のところ、副作用は報告されていません。
- 現在のところ、過敏性反応またはアレルギー反応の症例は報告されていません。ただし、製品の成分に対する反応は排除できません。

警告/注意事項

- 歯科治療目的以外に使用しないでください。
- 目に触れないように注意してください!目に入ってしまった場合には、すぐに流水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診療を受けてください。
- 材料と併用する他の製品のメーカー取扱説明書に従ってください。
- この製品に関わる重大な事故は、メーカー(productsafety@mtcompanies.com)および管轄する登録機関に報告してください。

製品の性能特性

ISO 4823:2021タイプ0: パテの粘度の要件を満たす

保存/廃棄

- 15 ~ 25°C (59 ~ 77° F)の乾燥した場所に保管してください。
- 直射日光を避けてください。
- 塗布後、密封するため、使用済みのミキシングチップをカートリッジ に取り付けたままにしておいてください!
- 消費期限が切れている場合は使用しないでください。
- 国の規制に従って廃棄してください。

組成

Honigum Pro Putty: SiO₂、ポリビニルシロキサン、ビニルポリジメチルシロキサン、ワセリン、アルミニウムケイ酸塩、添加剤、着色料、触媒。

Honigum Pro Putty Soft: SiO₂、ポリビニルシロキサン、パラフィンオイル、ワセリン、ポリジメチルシロキサン、添加剤、着色料、触媒。

Honigum Pro Putty Soft Fast: SiO₂、ポリビニルシロキサン、パラフィンオイル、ワセリン、ポリジメチルシロキサン、添加剤、着色料、触媒。

Honigum Pro Putty Rigid Fast: SiO₂、ポリビニルシロキサン、パラフィンオイル、ビニルポリジメチルシロキサン、ワセリン、添加剤、着色料、触媒。

사용 설명서 한국어

제품 설명

Honigum Pro Putty는 A 실리콘을 기반으로 한 최초 인상 재료입니다. 해당 재료는 MixStar eMotion과 다른 상용 혼합 장치에 적합한 수동 혼합 제품 및 바로 사용할 수 있도록 미리 충전된 MixStar Cartridge로 이용 가능합니다.

대상 목적

Crown, bridge, inlay와 onlay 같은 간접 수복물 제작용 인상.

사용 제한 사항

재료를 단상 인상에 이용하지 마십시오.

적응증

치아 손실, 우식, 외상과 같이 최종 인상이 필요한 모든 치과 사례.

금기

본 재료에 대한 알레르기가 있거나 접촉성 알레르기가 있는 것으로 확인된 부위에는 사용하지 마십시오.

환자 대상 그룹

치과 진료 과정에서 치료를 받는 사람.

대상 사용자

치과 의사, 치과 보조 인력

사용상 주의사항

- 권장 시간은 "타이밍"이라는 제목을 가진 섹션에서 확인할 수 있습니다.
- 최적의 결과물을 얻기 위해 DMG의 정품 Mixing tip사용을 권장합니다. 모든 혼합 팁은 리필로 구매 가능합니다.
- Honigum Pro Putty는 기존의 모든 인상 트레이에 이용 가능합니다.
- 인상 재료의 금속이나 플라스틱 트레이에 대한 접착 능력을 개선하기 위해, A 실리콘용 트레이 접착제를 도포해야 합니다(예: DMG Tray Adhesive).

MixStar eMotion에 MixStar Cartridge를 사용하는 방법

(Fig. "Handling" 참조)

"MixStar eMotion" 유닛의 사용 설명서를 준수하십시오!

- 잠금장치를 위로 밀어 MixStar Cartridge를 여십시오. MixStar Cartridge에서 잠금장치를 떼어내지 마십시오 [Fig. 1].
- MixStar Cartridge의 캡을 떼어내 버리십시오. 새 Mixing tip[Fig. 2]을 끼웁니다.
- 잠금장치를 잠금 위치로 밀어 혼합 팁을 고정하십시오 [Fig. 3].
- MixStar Cartridge를 MixStar eMotion에 삽입하십시오 [Fig. 4]. 짧은 소리로 카트리지가 올바르게 삽입되었음을 확인할 수 있습니다.

참고: 새 카트리지를 처음 사용하기 전에 돌출된 재료를 3cm 정도 버리십시오.

참고: 사용한 믹싱 팁은 MixStar Cartridge에 그대로 두십시오(카트리지 캡의 역할을 합니다.)

MixStar Cartridge를 다른 제조사의 혼합 장치에 이용하기

사용하는 혼합 장치의 사용 설명서를 준수하십시오!

- 먼저 혼합 팁 없이 혼합 장치에 MixStar Cartridge를 삽입하십시오. 그렇지 않으면 적절한 재료 혼합을 보장할 수 없습니다!
- 이 경우, "혼합 팁 교체" 섹션의 설명에 따라 진행하십시오.

혼합 팁 교체

사용하는 혼합 장치의 사용 설명서를 준수하십시오!

참고: 혼합을 하기 전에 언제나 새 혼합 팁을 부착하십시오.

- 잠금 장치를 위로 미십시오.
- 기존의 혼합 팁과 카트리지 입구를 막고 있는 굳은 재료를 제거하십시오.
- 혼합 팁을 해당 MixStar Cartridge 입구에 잘 장착하십시오.
- 혼합 팁을 잠금 장치로 제자리에 고정하십시오.

수동 혼합 시스템 취급

참고: 라텍스 장갑 사용을 피해주십시오. DMG는 PVC 또는 PE 계열 장갑을 권장합니다.

- 언제나 컬러 스푼과 흰색 스푼을 각각 사용하여 통에서 동일한 양의 베이스 반죽과 촉매 반죽을 덜어내십시오.
- 혼합: 실온에서 색이 고르게 될 때까지 손끝으로 베이스 반죽과 촉매 반죽을 1:1의 비율로 30초 동안 섞어주십시오.

참고: 장갑이나 포일을 이용하여 오염을 방지하십시오.

- 사용 후에는 즉시 통을 닫으십시오! 용기 뚜껑까지 차도록 혼합하지 마십시오!

권장 사용법

이중 혼합 인상

- 인상 트레이에 Honigum Pro Putty를 채우십시오. 이때 혼합 팁 아래에서 인상 트레이를 약간 기울이십시오.

참고: 기포가 생기지 않도록 도포를 진행하는 동안 혼합 팁의 끝을 재료에 담가주십시오.

- 준비된 치아 주변에 Honigum Pro Light를 주입하십시오. 해당 사용 설명서를 준수하십시오!

참고: 입안 온도가 높으면 주입된 재료가 인상 트레이의 재료보다 빨리 굳기 때문에 인상 트레이 채우기와 주입은 동시에 끝내야 합니다.

- 작업 시간 이내에 채워진 인상 트레이를 부드럽게 천천히 입안에 넣고 준비된 치아의 인상을 만드십시오.
- 경화 시간이 끝나면 입에서 인상을 꺼내십시오. "제거"를 참조하십시오.

교정 인상

참고: 최초 인상과 최종 인상 사이에 시간이 30분 이상 경과하지 않도록 하고, 두 인상 재료의 접착이 확실하다는 보장이 없으므로 인상을 알코올로 청소하지 마십시오.

- 세척을 위해 최초 인상에 충분한 배수로를 만들고 결함을 제거하십시오.
- 위치 조정을 시험한 후, 물로 인상을 깨끗이 행구고 건조시키십시오.
- 준비된 치아와 최초 인상에 Honigum Pro Light를 도포하십시오. 해당 사용 설명서를 준수하십시오!
- 작업 시간 이내에 채워진 인상 트레이를 부드럽게 천천히, 처음에는 약간의 압력을 가하여 입안에 넣으십시오.
- 경화 시간이 끝나면 입에서 인상을 꺼내십시오. "제거"를 참조하십시오.

제거

- 치아가 준비된 부분에서 치아의 종방향 축에 평행하게 인상을 제거하십시오.
- 제거 후에 "최종 인상의 청소 및 소독" 섹션의 설명에 따라 진행하십시오.

최종 인상의 청소 및 소독

- 최종 인상은 침전 용액으로만 소독하십시오.
- DMG는 2% 글루타르알데히드 용액을 사용할 것을 권장합니다.
- 사용된 소독제가 추가 경화 실리콘 인상 재료용인지 확인하십시오.
- 제조사의 소독제 지침을 정확히 준수하십시오!
- 최종 인상을 건조시키고 캐스팅 시까지 보관하십시오. "인상 보관"을 참조하십시오.
- 자세한 정보는 독일 치과 구강의학 학회(German Society for Dental and Oral Medicine, DGZMK)가 발표한 설명을 참조하십시오. DGZMK 3/93 V 1.0 의견; www.dgzmk.de
- ADA는 치과 재료, 기구, 장비 협회(Council on Dental Materials, Instruments and Equipment)의 다음 권고를 추천합니다. JADA 1991;122(3):110; www.ada.org

캐스팅 및 아연도금

- 입에서 인상을 제거한 후 캐스팅을 하기 전에 30분 이상 대기합니다.
- DMG는 캐스트에 특수 경화 플라스틱(ISO 6873:2013; Type 3, 예: Moldano, Bayer)를 이용할 것을 권장하며, 모델에 초경화 플라스틱(ISO 6873:2013; Type 4, 예: Fujirock II, GC)를 이용할 것을 권장합니다.
- 인상은 구리 또는 은 도금이 가능합니다.

인상 보관

- 건조한 장소에서 15 - 25°C (59 - 77°F)로 인상 재료를 보관하십시오!
- 직사광선에 노출되지 않도록 보호하십시오!
- 인상은 안정적이며 몇 달 후에도 정확도의 손실 없이 캐스트할 수 있습니다.

타이밍

Honigum Pro Putty				
		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
혼합 시간 [s]		30	30	30
작업 시간(혼합 시간 포함)* [s]	≤ 105	≤ 165	≤ 105	≤ 90
구강내 세팅 타임 [s]	≥ 195	≥ 255	≥ 120	≥ 105

* 명시된 시간은 실온 23°C, 습도 50%에서 유효합니다. 이 시간은 온도가 높을수록 짧아지고 온도가 낮을수록 길어집니다. 작업 시간은 혼합 후부터 인상 트레이를 환자 입에 넣어야 할 때까지의 시간을 나타냅니다.

상호작용

- 물로 잔류 용액을 깨끗이 행구십시오. 그렇지 않으면 일부의 경우 경화 시간이 길어질 수 있습니다.
- 재료가 부풀어 캐스트가 정확하지 않게 될 수 있으므로 인상이 유기 용제나 용제를 포함한 액체와 접촉하지 않도록 하십시오.
- 인상재가 라텍스 장갑에 닿지 않도록 하십시오. DMG는 PVC 또는 PE 계열 장갑을 권장합니다.
- Honigum Pro Putty를 응결 경화 실리콘이나 폴레테르 인상 재료와 혼합하지 마십시오.

- 잔여 메타크릴레이트계 물질은 실리콘 인상의 경화 거동을 바꿀 수 있습니다. 수복물을 미리 준비한 경우, 인상 전에 알코올이 묻은 거즈와 물 스프레이로 조제물과 주변 조직을 조심스럽게 닦으십시오.

잔여 위험/부작용

- 저희는 제품의 품질을 매우 중요하게 생각합니다. 그러나 사용 전에 제품의 손상 및 눈에 보이는 오염 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 현재까지 알려진 부작용은 없습니다.
- 현재까지 과민 반응이나 알레르기 반응 사례는 보고된 바 없습니다. 다만, 해당 재료의 구성 성분에 대한 반응 가능성은 배제할 수 없습니다.

경고/예방 조치

- 반드시 치과 진료 용도로만 사용하십시오!
- 눈에 접촉되지 않도록 하십시오! 실수로 눈에 접촉된 경우에는 즉시 물로 여러 번 깨끗하게 헹구고 필요시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 본 재료와 함께 사용하는 다른 제품에 대한 제조업체의 지침을 준수하십시오.
- 이 제품과 관련된 심각한 사고는 제조업체(productsafety@mtcompanies.com)와 담당 등록 기관에 보고해야 합니다.

제품 성능 특징

ISO 4823:2021, Type 0: 퍼티 균일성 조건을 준수합니다

보관/처분

- 15 - 25°C(59 - 77°F)의 건조한 장소에 보관하십시오.
- 직사광선에 노출되지 않도록 보호하십시오!
- 도포 후 사용한 믹싱 팁은 Cartridge에 밀봉 상태로 두십시오!
- 유통기한이 지난 후에는 사용하지 마십시오!
- 폐기는 국가 규정을 준수해야 합니다.

구성

Honigum Pro Putty: 이산화규소(SiO₂), 폴리비닐실록산, 비닐 폴리디메틸실록산, 바세린, 알루미늄 실리케이트, 첨가제, 안료, 촉매.
Honigum Pro Putty Soft: 이산화규소(SiO₂), 폴리비닐실록산, 파라핀 오일, 바세린, 폴리디메틸실록산, 첨가제, 안료, 촉매.
Honigum Pro Putty Soft Fast: 이산화규소(SiO₂), 폴리비닐실록산, 파라핀 오일, 바세린, 폴리디메틸실록산, 첨가제, 안료, 촉매.
Honigum Pro Putty Rigid Fast: 이산화규소(SiO₂), 폴리비닐실록산, 파라핀 오일, 비닐 폴리디메틸실록산, 바세린, 첨가제, 안료, 촉매.

Packaging

1 MixStar Cartridge @ 380 ml, 10 MixStar Tips	
	REF 929374

5 MixStar Cartridges @ 380 ml, 50 MixStar Tips	
	REF 929375

2 Jars @ 450 ml	
Soft	REF 929364
Soft Fast	REF 929365
Rigid Fast	REF 929366

8 Jars @ 450 ml	
Soft	REF 929369
Soft Fast	REF 929370
Rigid Fast	REF 929371

Accessories

1 MixStar eMotion mixing unit 230 V int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Bottle @ 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394